

FESCON OHUTLAASTI S- 06

TUOTEKUVAUS

Fescon sementtilaasti S - 06 on sementtiperustainen kuivalaasti. Maksimiraekoko on 0,6 mm.

- * helppokäyttöinen
- * hyvät työstettävyysominaisuudet

KÄYTTÖKOHTEET

- * betonirakenteiden valuvikojen korjaukset
- * betonipintojen paikkaukset ja paikkausten viimeistelyt seinissä ja katoissa

LAASTIN SEKOITUS

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10 min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä riittää noin 1-2 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 10 min., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan laastin oikea notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Valmiin laastin työstettävyyisaika on noin 2 tuntia.

PAIKKAUSAUSTYÖT

Alustan esikäsittely

Pohja puhdistetaan irtopölystä ja liasta. Betonipinnoista poistetaan sementtiliima. Kuiva pohja kostutetaan mattakosteaksi. Paras kostutusajankohta on edellinen ilta.

Paikkaus

Laasti levitetään mattakosteaksi kostutettuun paikkauskohteeseen ja tiivistetään tarvittaessa. Paikkauskohdat viimeistellään huolellisesti, ettei tartunta alustaan heikkene.

Oikaisu ja tasoitus

Laasti levitetään mattakosteaksi kostutettuun alustaan ja pinta viimeistellään suunnitelmien mukaisesti. Ohutlaasti S-06 :lle suositeltava kerrosvahvuus on n. 5 mm. Paksumpia kerroksia tehtäessä valitaan karkeampi tuote esim. Fescon Korjauslaasti 1,2 .

28.5.2004

Jälkihoito

Tuore laastipinta jälkihoitetaan vedellä ja/tai suojaamalla se muovikalvolla. Jälkihoidon tarve riippuu olosuhteista. Vähintään sen tulisi kestää 1-3 vrk.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	jauhe	Valmista massaa	13-14 l/25 kg säkki
Väri	harmaa	Materiaalimenekki	5-10 kg/m ² , 2-5 mm:n kerrosvahvuudella
Alin käyttölämpötila	+ 5 °C	Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi
Pakkauskoko	25 kg säkki		
Työstettävyyisaika	2 h		
Maksimiraekoko	0,6 mm		
Vedentarve	3,5-4,5 l/25 kg		