

### FESCON ANTIKKILAASTI (0,5 mm ja 1,5 mm)



#### TUOTEKUVAUS

Fescon Antiikkilaasti on sementtipohjainen polymeerimodifioitu pintalaasti, tiili, harkko ja betonipintojen pinnoittamiseen sisä- ja ulkotiloissa.

- \* lisää vain vesi
- \* ruiskutettava
- \* harjattava
- \* voidaan levittää teräslastalla
- \* hyvä tartunta alustaan
- \* M1-hyväksyntä

#### KÄYTTÖKOHEET

- \* tiili-, harkko- ja betonipintojen pinnoitus

#### LAASTIN SEKOITUS

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10 min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä riittää noin 1-3 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 10 min., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan oikea laastin notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Kukin erä tulee sekoittaa samalla tavalla. Valmiin laastin työstettävyytsaika on noin 2 tuntia. Alin käyttölämpötila + 5 °C.

#### RAPPAUSTYÖ

##### Alustan esikäsittely

Alustan on oltava ehjä ja puhdas. Vanhan maalin, pintarappauksen, suolan, pölyn, ruosteen ja tiiviin sementtiliiman poistoon soveltuu esim. vesihiekkapuhallus. Kuiva pinta tulee vielä kostuttaa. Alustan imukyvyyn tulee kuitenkin säilyä. Rappaus- ja tasoitepintojen tulee olla kunnolla kovettuneita ja vähintään 1 vko:n ikäisiä ennen pintarappausta. Värisävyn ja struktuurin varmistamiseksi kannattaa ennen työn aloittamista tehdä koepinnoitus. Värisävyn vaikuttaa mm. alustan imuominaisuudet, massan notkeus, pinnan karkeus ja tietenkin itse ruisku (suutinkoko, ilmamäärä ja ruiskutustyö). Laastin tasainen tulo letkusta on lopputuloksen kannalta erittäin tärkeää, siksi astiaa ei saa päästää tyhjäksi kesken työn.

##### Pintarappaus

Antiikkilaasti levitetään alustalle työhön soveltuvilla lastoilla. Laasti voidaan levittää myös ruiskulla. Pinta tasataan ja esim. harjataan haluttuun struktuuriin.

27.11.2003

### Jälkihoito

Kuivissa olosuhteissa rapattu alue tulee jälkihoitaa muovilla suojaamalla tai kostuttamalla hyvin kevyellä vesisumutuksella (vesi ei saa valua) vähintään 1-3 vrk:n ajan.

### TEKNISET TIEDOT

Pakkauskoko	25 kg	Materiaalimenekki	3,5-5,5kg/m <sup>2</sup> (kerros- vahvuudesta riippuen)
Väri	valkoinen	Puristuslujuus	n. 20 MPa
Vedentarve	4,0-6,0 l/25 kg	Tartuntalujuus	n. 1,5 MPa
Valmista massaa	13-14 l/25 kg	Varastointi	kuivassa paikassa n. 1 vuosi
Työstettävyyss aika	n. 2 h		
Maksimiraekoko	0,5 mm ja 1,5 mm		

### HUOLTO-OHJE

Likaantunut Antiikkilaastilla käsitelty pinta voidaan puhdistaa vedellä ja harjalla. Mahdolliset vauriokohdat poistetaan ja kolot paikataan. Alustaan ei puhdistuksen jälkeen saa jäädä irtovettä. Uudelleenpinnoituksen voi tehdä Antiikkilaastin lisäksi Fescon Kiviväri S maalilla tai Fescon Julkisivupinnoitteella. Pinnoitus ja maalaustyössä nouda-tetaan käytetyn tuotteen työohjeita.

Puhdistettuun ehjään pintaan riittää normaalisti 1 käsittelykerta. Vauriokohtiin, joista pinnoite on poistettu tai koloja paikattu, tarvitaan 2 tai useampia käsittelykeroja.