

FESCON MÄRKÄTILATASOITE WTT

TUOTEKUVAUS

Fescon Märkätilatasoite WTT on kuivien, kosteiden ja märkien sisäseinien pohjatasoite erikoisesti silloin, kun seinäpinta laatoitetaan.



KÄYTTÖKOHEET

- * seinäpinnat ja kattopinnat sekä kuivissa, kosteissa että märissä sisätiloissa
- * soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille
- * tasoitetta ei voi käyttää lattioiden tasoitukseen, pehmeille kalkkisementtirappauksille eikä vesiliukoisille tasoitepinnoille.
- * pohjatasoitteena pinnanvahvistuskankaan kiinnittämiseen vedenkestävillä valmisliimoilla

TASOITTEEN SEKOITUS

Tarkista tasoitteen vedentarve pakkauksesta. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita porakonevispilällä 1-2 minuuttia. Anna tasoitteen seistä noin 10 minuuttia, ja tee lyhyt uusinta-sekoitus. Valmiin tasoitteen työstettävyyssika on noin 4 tuntia.

TASOITETYÖ

Alustan esikäsittele

Ennen tasoitteen levitystä kuivat ja vettä imevät alustat kostutetaan.

Tasoitteen levitys

Tasoite levitetään alustalle joko tasoiteruiskulla tai teräslastalla. Ylimääräisen tasoitteen voi ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Kun tehdään useampia tasoitekerroksia annetaan edellisen kerroksen kovettua täysin ennen uuden kerroksen levittämistä. Kovettuminen kestää olosuhteista riippuen 1-2 vuorokautta. Tarvittaessa kuivunut pinta hiotaan jokaisen tasoitekerroksen levityksen jälkeen.

Jälkihoito

Kuivissa olosuhteissa tasoitepinta kostutetaan vesisumutuksella.

Pinnoitus

Tasoitepinnan voi tapetoida, laatoittaa tai maalata sementinkestävillä maaleilla. Pinnan voi myös hierontaa kostealla sienellä. Hierto tehdään kun tasoitepinta on hieman kovettunut. Ennen laatoitusta pohja tulee käsitellä Fescon Tartuntapohjusteella ja tarvittaessa lisäksi Fescon Vesieristeellä.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	jauhe
Väri	vaalean harmaa
Sideaine	sementti
Vedenkestävyys	vedenkestävä
Maksimi raekoko	0,5 mm
Alin käyttölämpötila	+ 10 °C
Vedentarve	4 – 5,7 l / 20 kg
Työstettävyyss aika	4 h
Materiaalimenekki	1 mm:n kerros n. 1,2 kg/m ² Osittaintasoitus: 30mm Ylitasoitus 2-10 mm kerros
Tartuntalujuus	> 0,5 MPa (betonipinnalle)
Kovettumisaika	n. 1 vrk + 20 °C , n. 3 vrk +10 °C kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja kuivumistilan kosteudesta
Päällystettävyy s	maalau s, tapetointi ja laatoitus
Pakkausko ko	20 kg säkki
Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa 1 vuosi