
RAKENNUSTIETO · M1 · PÄÄSTÖLUOKITUS ·

Nanten Decofloor Comfort Plus



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND



1. Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsittelyohjeet.

2. Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3. Pohjustus Nanten HM Bio Low VOC Epoksilla. Pohjuste levitetään 1-2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-48 h.

4. Runkomassa tehdään Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoitteella 1-3 mm kerrosvahvuudella. Pintaan voidaan tässä vaiheessa kylvää värihiutaleita pinnan elävöittämiseksi.

   Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä on 12–24 tuntia.

5. Pintakerros värillisellä Nanten PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla 1-2 kertaa.

Nanten-lattiapinnoitteet
Teollisuustie 6, 04300 Tuusula I puh. 09 274 7970 I www.fescon.fi

FESCON