

RAPPAUSPINNAN MAALAAMINEN

Rappauspintojen maalaukseen käytetään kalkkisementtiperustaista Fescon Kiviväri KS maalia, Silikaattimaalia tai Silikonihartsimaalia. Maalauksessa pintojen kuvio jää näkyviin.

Pohjan tulee olla pölytön ja vanha irtonainen kalkkimaali tai Kiviväri on poistettava, pohja kostutetaan mattakosteaksi.

Maalaustyö

Kiviväri KS

Pohja kostutetaan mattakosteaksi ennen Kivivärillä maalaamista. Alustan on kuitenkin aina oltava imukykyinen. Liian kuivaan maalausalueeseen jää helposti työväliseen jälkiä ja liian märkään taas kiiltoläikkiä. Kiiltoläikkiä voi syntyä myös liian läheltä ruiskutettaessa. Ennen työn aloitusta tehdään koemaalaus, jolla varmistetaan oikea värisävy. Värisävyn vaikuttaa mm. alustan imuominaisuudet, maalin notkeus, työtapo ja maalaustyö.

Maalaus tehdään kahteen kertaan siveltimellä, kalkkihakkurilla tai ruiskulla (ruiskutuksen jälkeen tasointa hakkurilla, harjalla tai siveltimellä). Ensimmäisellä maalauskerralla säkillistä (15 kg) maalia kohden lisätään 15-18 l vettä. Kun maali on kovettunut kosketuskuivaksi (n. 1 vrk:n kuluttua), maalataan toinen maalikerros, jolloin vettä lisätään 12-15 l säkillistä kohden. Erityisesti toista maalikerrosta maalattaessa tulee olosuhteiden olla hyvät. Tummat värit vaativat maalaajalta suurempaa huolellisuutta kuin vaaleat. Kolmas käsittelykertakin saattaa olla tarpeen. Yhtenäiset pinnat maalataan yhtäjaksoisesti. Työsaumat "piilotetaan" nurkkiin, liikuntasaumoihin ja esim. syöksytorvien taakse. Valmistuserien välillä saattaa esiintyä pieniä sävyeroja, joten tarvittava maalimäärä on syytä tilata kerralla. Kun kivipintoja maalataan epäorgaanisella maalilla, saadaan valmiiseen pintaan käytettyjä materiaaleja korostavaa elävyyttä.

Maalaustyötä tulee välttää suorassa auringon paisteessa ja voimakkaalla tuulella.

Alin käyttölämpötila: + 5°C

Kokonaismenekki: Kiviväri KS n. 0,7 kg / m²/ 2 maalauskertaa

Jälkihoito: kun lämpötila on
+ 20°C, suojaa tuore maalipinta vesisateelta ja voimakkaalta auringonpaisteelta 1 vuorokauden ajan
+ 10°C, suojaa tuore maalipinta vesisateelta 3 vuorokauden ajan
+ 5°C, suojaa tuore maalipinta vesisateelta 7 vuorokauden ajan

Lisätiedot tuotteesta: Tuoteselosteet; Fescon Kiviväri KS