



Fescoseal A+B vedeneristysjärjestelmä

FESCON
PINNAN VERRAN PAREMPI

Ennen työn aloitusta:

Fescoseal A+B on kaksikomponenttinen nopeasti kuivuva ja kutistumaton vedeneristyspinnoite. Tuotteessa on sementtipohjainen jauhekomponentti ja vesipohjainen dispersio-nestekomponentti.

Käyttökohteet: Soveltuu lattioiden ja seinien vedeneristykseen, silloin kun pinnoitteeksi tulee keraamiset laatat. Soveltuu myös ulkokäyttöön parvekkeiden ja terassien eristykseen ennen keraamista laattaa.

Alustana voi olla betoni, sementtipohjainen tasoite tai kosteisiin tiloihin soveltuva rakennuslevy. Alustan on oltava riittävän luja, imukykyinen, pölytön sekä tasainen ja sementtiliima on oltava poistettuna. Epätasaiset alustat tasoitetaan sementtipohjaisilla Fescon-tasoitteilla.

Betoni tai tasoitettu alusta pohjustetaan Tartuntapohjuste KP:lla. Ulkotiloissa ei käytetä neste-mäistä tartuntapohjustetta. Työskentelylämpötila 10-25°C ja betonialustan kosteus max. 90 % Rh. Fescoseal A+B levitetään aina kahteen kertaan. Riittoisuus: n. 1,3 kg/m² 0,8 mm kuivakalvopaksuudella ja noin 1,6 kg/m² 1mm kuivakalvopaksuudella.



1. Pintojen pohjustuksen jälkeen sekoita vedeneristeen nestekomponentti A ja jauhekomponentti B keskenään, sekoitussuhde painon mukaan 1:1. Tuote voidaan sekoittaa pastamaiseksi tai telattavaksi koostumukseksi. Sekoita massa huolellisesti kunnes massa on tasainen ja paakuton. Valmiin massa työstöaika on noin 45 minuuttia.



2. Levitä vedeneristettä ensin nurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin ja läpivienteihin. Kiinnitä vahvikenauha näihin kohtiin lastalla, telaamalla tai pensselillä, varmista että vahvike on kauttaaltaan massan peitossa.





6. Levitä vedeneristettä koko eristettävälle alueelle.



7. Ensimmäisen kerran käsittelyn jälkeen voidaan toinen käsittelykerta tehdä aikaisintaan 1,5 tunnin kuluttua. Pintojen tulee aina olla kuivia ennen kuin seuraavaa työvaihetta aloitetaan.



9. Aloita lattian vedeneristäminen pohjustuksella.



10. Käsittele aluksi lattian ja seinän rajakohdat ja asenna lattiakaivon vahvikekappale.



11. Kaivolaippa KL-B asennetaan painamalla se kiinni tuoreeseen eristeeseen. Sen jälkeen vedeneristä lattia kauttaaltaan.



12. Levitä toinen kerros vedeneristettä kun ensimmäinen kerros on kuivunut. Laatoitus voidaan aloittaa aikaisintaan kun on kulunut 4 tuntia jälkimmäisestä käsittelystä. 2 kertaan levitettynä tulee kuivapaksuuden olla kiviainespohjaisilla pinnoilla väh. 0,8 mm ja muilla pinnoilla 1 mm. Puhdista kädet ja työvälineet vedellä.

Tuoteluettelo



Fescoseal
A+B



Tartuntapohjuste
KP



Vedeneristenauha
FS-N



Kaivolaippa joustava
KL-B



Sisäkulma
FS-S



Ulkokulma
FS-U



Läpivientilaippa
FS-L
Saatavissa eri kokoja

Katso tarkemmat tuotetiedot osoitteesta www.fescon.fi

FESCON

Fescon Oy · Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää
p. 020 789 5900 · fax 020 789 5909 · fescon@fescon.fi