TEC

NANTEN
SL Bio 2-3 mm
kovaan ja keskiraskaaseen kulutukseen





1. Betonialusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsittely-ohjeet.
2. Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.
3. Pohjustus Nanten HM Bio Epoksilla. Pohjuste levitetään 1 - 2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen.
4. Runkomassa Nanten SL Bio Epoksipinnoite 1-3 mm kerrosvahvuudella.

- Kotimainen
- Kestävyys
- Kemikaalikesto
- Viihtyisyys
- Hygieenisyys

Fescon Oy, Nanten-lattiapinnoitteet
Teollisuustie 6, 04300 Tuusula
Puh. 09 274 7970

FESCON