Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

ELT FOGBRUK TEGELELEMENT



Produktbeskrivning

Fescon ELT Tegelbruk är ett cementbaserat torrbruk. Maximal kornstorlek 1,2 mm. Murbruket används vid skarvning av prefabricerade tegelelement.

- Bara tillsätt vatten
- Lätt att arbeta med
- Extremt väderbeständigt
- Diffusionsöppet
- God vidhäftningsförmåga
- Finns även i färg

Minsta leverans 3 stora säckar.

Användningsområden

- Fogning av prefabricerade tegelelement

Bruksanvisning

Underlaget

Kontrollera att tegelstenarna är rena. Fukta plattorna så att de är mörka i färgen och är fuktiga och absorberande under fogningen.

Tillblandning

Totalt tillsätts ca 4 l vatten per 25 kg torrprodukt. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda ordentligt. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. För att färgen inte ska variera, ska varje sats ha samma konsistens och blandningstid. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Fogning

Använd exempelvis en vattenkanna för att försiktigt hälla bruket in i fogen mellan plattorna. Var särskilt noga med att inte få bruk på baksidan av plattorna. Lägg betongen så snart som möjligt efter fogningen, innan bruket har härdat. Om betongen läggs och packas först efter det att bruket har börjat härda, ökar risken för sprickbildning i fogarna.
Torra plattor påskyndar avsevärt härdningen, så tillräcklig och rätt typ av fuktning av plattorna är avgörande för ett bra slutresultat. Lägsta användningstemperatur +5 ^{0}C

Härdning

Kom ihåg att vid behov efterbehandla putset, exempelvis genom att spreja det med vatten.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Vattenbehov	ca 4 l/25 kg
Färdig massa	13–14 l/25 kg
Färg	enligt färgschemat
Maximal kornstorlek	1,2 mm
Förpackningsstorlek	900 kg eller 1000 kg beroende på färg
Lägsta brukstemperatur	+5°C
Brukstid	ca 2 h
Smidighet	(Hägermann) ca 300 mm
Tryckhållfasthet	ca 30 MPa
Brandbeständighet	A1
Köldtålighet	frosttåligt