Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

PLATTSÄTTNINGSBRUK VSL



Produktbeskrivning

Fescon Fästbruk VSL är ett M1-klassat cementbaserat torrbruk. För plattsättning utan remsor eller andra distanser, se forskningsrapport VTT-S-03707-10. Ett frostbeständigt fästbruk, se testrapport VTT-S-05960-12. Lämpligt för inom- och utomhusbruk.

- Lätt att använda
- God arbetbarhet
- God vidhäftningsstyrka (>2 N/mm^2)
- Uppfyller C2 draghållfasthetskrav
- S1 flexibilitetsklass
- Rinner inte (T)
- För golv med golvvärme

Användningsområden

- Lämplig för torra och fuktiga väggar och golv med betong, kakel, plast och målade ytor, och ytor belagda med Fescon Vattentätningsmassa både inomhus och utomhus, samt golv med golvvärme.

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlag

- Rent, oskadat, dammfritt och jämnt
- Om du sätter plattor ovanpå ett befintligt ytskikt måste du se till att det gamla ytskiktet sitter fast i underlaget. Rugga upp ytan.
- Tillräcklig styrka och bärförmåga
- Golvvärmen ska vara avstängd i två dagar innan ytan plattsätts
- På undergolvkonstruktionen den relativa fuktigheten under 95% RH
- Temperatur > + 10 °C
- Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt

Bruksanvisning

- Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med ca 6,0 liter kallt vatten
- Blanda till en homogen massa med cementblandare eller blandarstav.
- Sprid ut bruket på underlaget medan du trycker hårt och stryk av det.
- Arbetbart i ca tre timmar efter tillsättning av vatten
- Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
- Torkat bruk tas bort mekaniskt
- Välj tandstorlek på spackeln efter storleken på plattan och vidhäftningsytan.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Fogning

• Foga efter ca en dag med sugande underlag

med fasta underlag och vattentäta ytor, foga efter 2–5 dagar.

Avfallshantering

Observera

Informationen baseras på tester och praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte kan påverka förhållandena på arbetsplatsen, kan vi inte ta ansvar för slutresultatet som påverkas av de lokala förhållandena.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Vattenbehov	2–4 kg/m^2 beroende på underlag och platta
Färdig massa	max. 6 l/20 kg
Bindemedel	specialcement och polymermassa
Stommaterial	specialcement och polymermassa
Sammansättning	grå
Förpackningsstorlek	0,6 mm
Lagring	5 kg och 20 kg
Blandningstid	1 år på torr plats
Användningstemperatur	+10 °C
Brukstid	ca 3 h
Torktid	ca 15 min
Smidighet	1–5 dagar