Uppdaterad 20.1.2023 Tryckt 28.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

AVJÄMNINGSBRUK TSL



Produktbeskrivning

Fescoterm Avjämningsbruk är ett polymermodifierat, cementbaserat bruk med en maximal kornstorlek på 0,6 mm. Avjämningsbruk för ytan på tjockt putsade prefabricerade element.
Lagervara under perioden 1.4–30.9 vid fabriken i Hausjärvi.

Användningsområden

Används på plats som avjämningsbruk för fabrikstjockputsade prefabricerade element. Avjämningsbruket ger ett jämnt skikt med jämn absorption under beläggningen.

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlaget

När fogarna har fyllts, ta bort alla murslevsmärken, åtgärda ojämnheter och jämna ut ytan genom slipning eller med puts.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med cementblandare eller blandarstav i ca en till två minuter. Låt blandningen vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

När dammet har avlägsnats appliceras ett 5–10 mm tjockt lager avjämningsbruk. Beroende på förhållandena kan beläggningsarbetet påbörjas efter 3–5 dagar.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	ca 1,6 kg/m^2/skikt
Vattenbehov	6,9–7,3 l/25 kg
Färdig massa	13–14 l/25 kg
Färg	grå
Maximal kornstorlek	0,6 mm
Förpackningsstorlek	25 kg
Lagring	ca 1 år vid förvaring på torr plats
Lägsta brukstemperatur	+5°C
Brukstid	2 h
Tryckhållfasthet	< 10 MPa
Vidhäftningshållfasthet	> 1 MPa
Brandbeständighet	A2