Ajakohastatud 19.1.2023 Prinditud 28.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SULUNDVÄIKEPLOKI MÖRT PHL TALVINE



Tootekirjeldus

Fesconi talvine sulundväikeploki mört on õhevuugiga laotavate keramsiitväikeplokkide talvisteks müüritöödeks ettenähtud kuivmört. Maksimaalne terasuurus on 1,2 mm. Silikaattelliste õhevuugiga ladumiseks kasutatakse Fesconi kiviliimi. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C.

- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused
- Külmakindel
- Väike veeimavus

Kasutuskohad

- Õhevuugiga müüritöödel temperatuurivahemikus -15°C...+5°C

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage vette kuivaine ja segage betooniseguriga umbes 10 minutit. Sundseguri ja trellvispliga piisab umbes 2–3 minuti pikkusest segamisest. Laske mördil seista u 5 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 1 tund.

Tööjuhised

Õhevuugiga müüritöödel peab temperatuur olema vahemikus +5 – -15 °C.
Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametiasutuste määrusi.
Soome ehitusmääruste kogumik B5 ja Soome ehitusmääruste kogumik B8 ning RYL 2000 juhiseid.

Muud arvestatavad asjaolud

Talvetooted saadaval talvehooajal 15.09.-01.03., muul ajal ainult ettetellimisel.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 19.1.2023 Prinditud 28.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	0,5 kg/H-751,5 kg/UH-100…UH-1502,5 kg/RUH-200…RUH-380
Veevajadus	3,5–4,5 l / 25 kg
Valmismört	13–14 l / 25 kg kott
Olek	pulber
Värvus	hall
Maksimaalne terasuurus	1,2 mm
Kogus pakendis	25 kg, 1000 kg
Ladustamine	ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Minimaalne kasutustemperatuur	-15°C
Töödeldavuse aeg	1 h
Tugevusklass	M 10
Erilõiketugevus	> 0.354 N/mm ^{2}
Tuletundlikkus	A1
Soojusjuhtivus	0,83 W/mK
Külmakindlus	jah
Veeauru läbilaskvus	μ 15/35