

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Ajakohastatud 1.9.2025 Prinditud  
23.5.2026

## ELK KLINKERELEMENDI VUUGIMÖRT



### Tootekirjeldus

Fesconi klinkerplaatide vuugisegu ELK on tsemendipõhine vuugisegu tüüpi kuivsegu. Maksimaalne terasuurus 0,6 mm. Segu kasutatakse klinkerplaatide vuugiseguna.

- Lisage vaid vesi
- Kergesti töödeldav
- Väga hea ilmastikukindlusega
- Hingav
- Head nakkeomadused
- Saadaval ka värvilisena

*Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.*

### Kasutuskohad

- Klinkerplaatide vuukimine

**Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.**

### Kasutusjuhend

#### Aluspind

Kontrollige klinkerplaatide puhtust. Plaadid niisutatakse mattniiskeks nii plaadid oleksid vuukimise ajal niisked ja imavad.

#### Valmistamine

Mördi veevajadus on umbes 4,5 l kuivtoote 25 kg kohta. Lisada kuivmaterjal vette ja segada põhjalikult. Mehaanilise ajamiga segisti ja trellivispli kasutamise puhul on piisav segamisaeg u 1–3 minutit. Laske segul u 10 minutit seista ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Värvühtluse tagamiseks tuleb vedelus ja segamise aeg erinevate segamiskoguste vahel ühtlustada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.

#### Vuukimine

Segu valatakse nt kastekannuga hoolikalt plaatide vahel olevasse vuuki. Eriti tuleb hoolt kanda selle eest, et segu ei satuks plaatide taha. Betoneerimine tuleb teostada võimalikult kohe pärast vuugivalu, enne vuugitäite nakkumist. Kui betoneerimine ja betooni tihendamine toimub alles pärast seda, kui vuugitäide on juba hakanud nakkuma, kasvab vuugitäite pragunemisoht. Kuivad plaadid kiirendavad oluliselt vuugitäite nakkumist, mistõttu plaatide piisav ja õige niisutamine on hea lõpptulemuse seisukohalt tähtis. Minimaalne kasutustemperatuur +5°C.



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Ajakohastatud 1.9.2025 Prinditud  
23.5.2026

## Järelhooldus

Vajaduse korral tuleb vuugimörtil järelhooldada näiteks veega kastmisega.

## Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

## Tehnilised andmed

<b>Veevajadus</b>	u 4,5 l / 25 kg
<b>Valmismört</b>	13-14 l / 25 kg
<b>Värvus</b>	Vastavalt värvikaardile
<b>Maksimaalne terasuurus</b>	0,6 mm
<b>Kogus pakendis</b>	Olenevalt värvitoonist 900 kg või 1000 kg
<b>Minimaalne kasutustemperatuur</b>	+5°C
<b>Töödeldavuse aeg</b>	u 2 h
<b>Vedelus</b>	(Haegerman) u 300 mm
<b>Survetugevus</b>	M 30
<b>Tuletundlikkus</b>	A1
<b>Külmakindlus</b>	Külmakindel

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.