Ajakohastatud 25.10.2023 Prinditud 28.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

PÕHJAPAHTEL LF RD



Tootekirjeldus

Fesconi Põhjapahtel LF RD on vähetolmav siseseintele mõeldud tasanduskrunt, mille sideaineks on polümeer.

Kasutuskohad

- Seina- ja laepinnad kuivades ruumides
- Sobib kivimaterjalist alustele ja plaaditavatele pindadele
- Tasandussegu ei tohi kasutada põrandate tasandamiseks ega plaaditavate pindade alusena
- Segamisel vähetolmav

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt tasandussegu veevajadust. Lisage vette kuivaine ja segage trellvispliga 1–2 minutit. Laske tasandussegul seista vähemalt 15 minutit ja segage uuesti lühidalt. Valmis tasandussegu töödeldavuse aeg on umbes 1 ööpäev. Tasandussegu naket ja kulumiskindlust saab parandada, kui 10% veest asendada Fesconi krundiga.

Tööjuhised

Alus peab olema terve, puhas ja tolmuvaba. Naket halvendavad materjalid tuleb eemaldada. Tasandustööde ajaks tuleks kahjustuste suhtes vastuvõtlikud alad kaitsta enne töö alustamist. Tasandussegu kantakse aluspinnale (aluspinna niiskus < 90%) tasanduspritsi või teraskelluga. Liigse tasandussegu võib alles hoida ja hiljem ära kasutada. Mitme tasanduskihi tegemisel lastakse eelmisel kihil enne uue kihi pealekandmist täielikult kuivada. Sõltuvalt tingimustest kestab kõvenemine 1–2 ööpäeva. Vajaduse korral lihvitakse kuivanud pinda pärast iga tasandussegu kihi pealekandmist. Tasandatud pinda võib käsitleda pinnatasandusseguga LRF, tapeetida või värvida.

Muud kaalutlused

Tasandusmörti ei tohi jätta pumpadesse ja voolikutesse kauemaks kui üheks ööpäevaks. Konstruktsiooni liigne niiskus võib tasandussegu kollakaks muuta. Tasandustööd tehakse vastavalt Sisetööde RYL 2013, mis sisaldab ehitustööde kvaliteedi üldnõudeid.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 25.10.2023 Prinditud 28.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	1 mm kiht u 1,2 kg/m^2 (ületasandamine maks. 1–3 mm korraga)
Veevajadus	4,8-5,6 l / 20 kg
Olek	pulber
Sideaine	polümeerliim
Täitematerjal	Lubjakivipulber. Lubjakivipulber sisaldab väheses kogustes kvartsi, kuid alveoole kahjustada võiva kvartsi sisaldus on alla 1%, mistõttu toode ei ole liigitatud kvartsi osas kahjulikuks.
Värvus	valkjas
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm
Kogus pakendis	20 kg
Ladustamine	ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Kihi paksus	1 - 5 mm
Minimaalne kasutustemperatuur	+10°C
Töödeldavuse aeg	1 ööpäev
Ülekaetav	pumbad on saadaval nelja erineva otsikuga.
Kõvenemisaeg	u 1 ööpäev temperatuuril +20°C, u 2 ööpäeva temperatuuril +10°C kuivamisaeg sõltub kihi paksusest ja kuivamisruumi niiskusest
Nakketugevus	> 0,5 mPa (betoonpinnale)
Tuletundlikkus	A2
Koormusklassid	RL 01 – RL 03 (RL 04 krundi lisamisel)
Veekindlus	mitte veekindel