Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

FESCOTOP FTH HARDENER



Tuotekuvaus

1-komponenttinen, käyttövalmis, silikaatti- ja silikonipolymeerejä sisältävä hyvin imeytyvä käsittelyaine betonilattioille. Toimii pölynsidontakäsittelynä, parantaa betonilattiapinnan kestävyyttä sekä muodostaa hylkivän pinnan erilaisia nesteitä vastaan. Menekki n. 5-6 m^2/l. Sisä- ja ulkokäyttöön.

- Kustannustehokas ja nopea vaihtoehto vanhojen betonilattioiden käsittelyyn
- Vähentää betonilattiapinnan huokoisuutta
- Parantaa betoni- tai tasoitelattian pintalujuutta sekä kestävyyttä
- Pölynsidontakäsittelyyn betonilattioille
- Muodostaa nesteitä ja likaa hylkivän pinnan
- Levitetään matalapaineruiskulla tai kaatamalla
- Hylkii renkaiden jälkiä ja helpottaa puhtaanapitoa

Käyttökohteet

- Uudet ja vanhat betonilattiat
- Varasto- ja teollisuusrakennukset
- Tuotantotilat
- Autotallit ja -katokset
- Parkkihallit

Käyttöohjeet

Alusta

- Alusrakenteen ja ilman lämpötila on +10°C…+25°C
- Alustan tulee olla puhdas ja pölytön
- Irtonaiset kerrokset ja muut epäpuhtaudet, kuten öljyt, maalit ja jälkihoitoaineet yms, on poistettu mekaanisesti tai kemiallisesti tuotteen ja alustan välisen tartunnan varmistamiseksi.

Pohjustus

- Alusrakenne esikostutetaan mattakosteaksi erityisen kuumalla ja/tai tuulisella säällä. Irtonaista vettä ei saa jäädä käsiteltävälle pinnalle

Sekoitus ja levitys

- Suunnittele käsiteltävien alueiden koko ja työskentelyjärjestys siten, että vältät työsaumat. Rajauksissa voi hyödyntää esimerkiksi lattian liikuntasaumoja
- Tuote käytetään suoraan pakkauksesta eikä sitä tarvitse sekoittaa ennen käyttöä
- Tuotetta ei ohenneta
- Työtilan tulee olla suojattu voimakkaalta tuulelta, auringolta ja sateelta
- Levitä tuote käsiteltävälle betonipinnalle matalapaineruiskulla tai kaada se suoraan pakkauksesta
- Harjaa tuote alustaan, jotta tuote täyttää lattiabetonin huokoset
- Levitä tuote tasaiseksi pinnaksi kumilastalla

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Anna tuotteen ”geeliytyä” ja sakeutua n. 30-60 min. Käsiteltävää betonipintaa on pidettävä märkänä tämä aika, lisää tarvittaessa tuotetta märän pinnan säilyttämiseksi
- Tuote ei saa kuivua käsiteltävälle pinnalle
- Kun tuote alkaa sakeutua ja geeliytyä käsiteltävällä pinnalla, suihkuta kevyesti puhdasta vettä paksuuntuneen tuotteen hajottamiseksi ja siirrä ylimääräinen tuote viereiselle käsiteltävälle alueelle
- Poista ylimääräinen tuote kumilastalla seuraavalle käsiteltävälle alueelle
- Älä palaa jo käsitellyn betonilattian päälle, koska siihen jää jälkiä
- Jos ylimääräisen tuotteen annetaan kuivua betonipinnalle, muodostuu valkoista jäännöstä, joka voidaan poistaa vain mekaanisesti kuten hiekkapuhaltamalla tai hiomalla.
- Työn loppuessa poista kaikki ylimääräinen tuote pois betonipinnalta

Huolto

- Lattiapinnan puhdistamiseen suositellaan lattianhoitokonetta, joka samalla kiillottaa käsiteltyä lattiapintaa edelleen
- Käytä mietoja pesuaineita, älä käytä syövyttäviä aineita
- Puhdista tahrat tai öljyjäämät mahdollisimman nopeasti lattiapinnalta

Muuta huomioitavaa

- Fescotop FTH Hardener -käsiteltyä lattiapintaa ei suositella vahattavaksi tai käsiteltäväksi muilla aineilla

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	5-6 m^2/l
Olomuoto	Neste
Väri	Kirkas
Pakkauskoko	20 l
Varastointi	18 kk alkuperäispakkauksessa
Käyttölämpötila	+10°C...+25°C
Kuivumisaika	4-6 h kävelykelpoisuus 24 h ajoneuvoliikenne

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.