

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## OHUTLAASTI S 06



### Tuotekuvaus

Fescon Ohutlaasti S 06 on sementtiperustainen kuivalaasti. Maksimirakekoko on 0,6 mm.

- Helppokäyttöinen
- Hyvät työstettävyysominaisuudet

### Käyttökohteet

- Betonirakenteiden valuvikojen korjaukset
- Betonipintojen paikkaukset ja paikkausten viimeistelyt seinissä ja katoissa

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

### Käyttöohjeet

### Alusta

Pohja puhdistetaan irtopölystä ja liasta. Betonipinnoista poistetaan sementtiliima. Kuiva pohja kostutetaan mattakosteaksi. Paras kostutusajankohta on edellinen ilta.

### Sekoitus

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10 min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä riittää noin 1-2 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 10 min., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan laastin oikea notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Valmiin laastin työstettävyytsaika on noin 2 tuntia.

### Paikkaustyöt

Laasti levitetään mattakosteaksi kostutettuun paikkauskohteeseen ja tiivistetään tarvittaessa. Paikkauskohdat viimeistellään huolellisesti, ettei tartunta alustaan heikkene.

### Oikaisu ja tasoitus

Laasti levitetään mattakosteaksi kostutettuun alustaan ja pinta viimeistellään suunnitelmien mukaisesti. Ohutlaasti S 06:lle suositeltava kerrosvahvuus on n. 5 mm. Paksumpia kerroksia tehtäessä valitaan karkeampi tuote esim. Fescon Korjauslaasti 1,2 .

### Jälkihoito

Tuore laastipinta jälkihoitetaan vedellä ja/tai suojaamalla se muovikalvolla. Jälkihoidon tarve riippuu olosuhteista. Vähintään sen tulisi kestää 1-3 vrk.



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
[www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

### **Jätteenkäsittely**

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

<b>Materiaalimenekki</b>	4 - 10 kg/m <sup>2</sup> , 2 - 5 mm:n kerrosvahvuudella
<b>Vedentarve</b>	3,5 - 4,5 l / 25 kg
<b>Valmista massaa</b>	13-14 l / 25 kg säkki
<b>Olomuoto</b>	Jauhe
<b>Väri</b>	Harmaa
<b>Maksimiraekoko</b>	0,6 mm
<b>Pakkauskoko</b>	25 kg
<b>Varastointi</b>	Varastointiaika kuivassa paikassa n. 1 vuosi
<b>Alin käyttölämpötila</b>	+5°C
<b>Työstettävyyisaika</b>	2 h
<b>Palokäyttäytyminen</b>	A1
<b>GWP A1-A3</b>	0,22
<b>GWP-arvon yksikkö</b>	kg CO2e/kg
<b>GWB-arvon laskentatapa</b>	Geneerinen

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.