

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

KIPSIRAPPAUSLAASTI GL



Tuotekuvaus

Fescon Kipsirappauslaasti GL on kutistumaton kipsipohjainen laasti, joka on tarkoitettu suuriin 10-40 mm:n täyttöihin. Kipsirappauslaastilla saadaan maalausvalmis pinta, mutta tarvittaessa se voidaan tasoittaa Fescon pintatasoite LRF:llä.

- Helppokäyttöinen
- Hyvät työstettävyysominaisuudet
- Hyvä tartunta alustaan
- Ruiskutettava
- Käsin levitettävä
- Kevennetty
- Kuiviin sisätiloihin, ei lattiapinnoille, eikä laatoitettaville pinnoille
- Soveltuvia alustoja ovat: kevytbetoni, kevytsorabetoni, muuratut ja rapatut pinnat
- Betoni- ja muille koville pinnoille levitetään Fescon Tartuntapohjuste Plus ennen Kipsirappauslaastia



Käyttökohteet

- Reikien ja epätasaisuuksien täyttö, oikaisu ja tasoitus seinä- ja kattopinnoissa kuivissa tiloissa.

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten pöly, rasva jne. tulee poistaa ennen oikaisua tai tasoitusta. Materiaalien (esim. tiili/betoni) rajapintaan asennetaan rappausverkko. Betoni- ja muille koville pinnoille levitetään Fescon Tartuntapohjuste Plus ennen Kipsirappauslaastia.

Sekoitus

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Sekoita pakkosekoittajalla tai porakonevispilällä noin 1-2 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 10 min., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan laastin oikea notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Valmiin laastin työstettävyyssika on > 1 tunti.

Työohje

Tuote levitetään laastiruiskulla tai käsin teräslipillä tasaisesti koko rapattavalle alustalle, vähimmäiskerros pakkuus on 10 mm. Maksimikerros pakkuus seinäpinnoilla 40 mm ja kattopinnoilla 15 mm. Tarvittaessa pinta voidaan tasoittaa Fescon pintatasoite LRF:llä ennen maalausta. Mikäli täyttö tarvitsee tehdä useammassa kerroksessa suosittelemme sementtiseideaineista tuotetta, Sisärappauslaasti SR7 tai Täyttölaasti TLR.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Huolto-ohje

Likaantunut pinta voidaan pyyhkiä varovasti kostealla sienellä, tasoittaa Pintatasoite LRF:llä tai maalata.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	n. 1,4 kg/m ² /1 mm
Vedentarve	n. 6,6 l / 15 kg
Olomuoto	Jauhe
Sideaine	Kipsi
Runkoaine	Kalkkikivijauhe ja luonnonhiekkä. Kalkkikivijauhe sisältää pieniä määriä kvartssia, mutta alveolijakeisen kvartsin painopitoisuus on alle 1 %, joten tuotetta ei luokitella haitalliseksi kvartsin osalta.
Väri	Vaalea
Maksimiraekoko	0,6 mm
Pakkauskoko	15 kg
Varastointi	Varastointiaika kuivassa n. 1 vuosi
Tiheys	n. 1,1 kg/dm ³
Kerrospaksuus	10 - 40 mm
Alin käyttölämpötila	+5°C
Työstettävyyisaika	> 1 h
Kuivumisaika	7 vrk
Puristuslujuus	n. 5 MPa
Pintavetolujuus	> 0,5 MPa
Kutistuma	< 0,1 ‰ (28 d prisma)
Palokäyttäytyminen	A1

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.