

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## PINTATASOITE LRF RD



### Tuotekuvaus

Fescon Pintatasoite LRF RD on sisäseinien polymeerisideaineinen, vähän pölyävä tasoite.  
*Minimi toimituserä 3 lavaa.*

### Käyttökohteet

- Seinäpinnat ja kattopinnat kuivissa tiloissa
- Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF, tiilitasoite- ja kipsilevypinnoille
- Vanhoissa maalipinnoissa tartuntalaastina käytetään Fescon Saneerauslaastia
- Tasoitetta ei voi käyttää lattioiden tasoitukseen eikä laatoituksen alustaksi
- Vähäinen pölyävyys sekoitettaessa

**Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.**

### Käyttöohjeet

## Sekoitus

Tarkista tasoitteen vedentarve pakkauksesta. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita porakonevispilällä 1-2 minuuttia. Anna tasoitteen seistä vähintään 15 minuuttia, ja tee lyhyt uusintasekoitus. Valmiin tasoitteen työstettävyyssika on 1 vuorokausi. Tasoitteen tartuntaa ja kulutuskestävyyttä voidaan parantaa korvaamalla 10 % vedestä Fescon Tartuntapohjusteella.

## Työohje

Alustan tulee olla kiinteä, puhdas ja pölytön, tartuntaa heikentävät aineet on poistettava. Tasoitustyön aikana vahingoittumiselle alttiit rakennusosat suojataan ennen töiden aloitusta. Tasoite levitetään alustalle ( alustan kosteus <90%) joko tasoiteruiskulla tai teräslastalla. Ylimääräisen tasoitteen voi ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Kun tehdään useampia tasoitekerroksia annetaan edellisen kerroksen kovettua täysin ennen uuden kerroksen levittämistä. Kovettuminen kestää olosuhteista riippuen 1-2 vuorokautta. Tarvittaessa kuivunut pinta hiotaan jokaisen tasoitekerroksen levityksen jälkeen. Tasoitepinnan voi tapetoida tai maalata.

## Huolto-ohje

Likaantunut tasoitepinta voidaan imuroida, tasoittaa uudelleen, maalata tai tapetoida maalin- tai tapetinvalmistajan ohjeiden mukaisesti.

## Muuta huomioitavaa



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
[www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

Tasoitetta ei saa jättää pumppuihin ja letkuihin yli vuorokaudeksi. Rakenteen liiallinen kosteus saattaa kellastuttaa tasoitteen. Tasoitetyö tehdään SisäRYL 2013, rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, mukaan.

### **Jätteenkäsittely**

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Päivitetty 28.3.2026 Tulostettu 6.5.2026

## Tekniset tiedot

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Materiaalimenekki</b>    | 1 mm:n kerros n. 1,2 kg/m <sup>2</sup> ( kokonaan tasoitus maks 2 mm/kerta)  |
| <b>Vedentarve</b>           | 6,4 - 7,2 l / 20 kg  |
| <b>Olomuoto</b>             | Jauhe  |
| <b>Sideaine</b>             | Polymeeriliima   |
| <b>Runkoaine</b>            | Kalkkikivijauhe. Kalkkikivijauhe sisältää pieniä määriä kvartsiä, mutta alveolijakeisen kvartsin painopitoisuus on alle 1 %, joten tuotetta ei luokitella haitalliseksi kvartsin osalta. |
| <b>Väri</b>                 | Valkeahko  |
| <b>Maksimiraekoko</b>       | 0,3 mm   |
| <b>Pakkauskoko</b>          | 20 kg  |
| <b>Varastointi</b>          | Varastointiaika kuivassa paikassa n. 1 vuosi   |
| <b>Kerrospaksuus</b>        | 0 - 3 mm   |
| <b>Alin käyttölämpötila</b> | +10°C  |
| <b>Työstettävyyss aika</b>  | 1 vrk  |
| <b>Päällystettävyy s</b>    | Maalaus ja tapetointi  |
| <b>Kovettumisaika</b>       | n. 1 vrk +20°C, n. 2 vrk +10°C<br>Kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja kuivumistilan kosteudesta  |
| <b>Tartuntalujuus</b>       | > 0,5 MPa (betonipinnalle)   |
| <b>Palokäyttäytyminen</b>   | A2   |
| <b>Rasitusluokat</b>        | RL 01- RL 03 ( RL 04 primeri lisäyksellä )   |
| <b>Vedenkestävyys</b>       | Ei vedenkestävä  |
| <b>Päästöluokitus</b>       | M1 -tuote, täyttää EU-taksonomian formaldehydiemissio- (< 0,06 mg/m <sup>3</sup> ) ja karsinogeenien (< 0,001 mg/m <sup>3</sup> ) emissiokriteerit                                       |

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.