

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

MÄRKÄTILATASOITE WTT



Tuotekuvaus

Fescon Märkätilatasoite WTT on kuivien, kosteiden ja märkien sisäseinien pohjatasoite erikoisesti silloin, kun seinäpinta laatoitetaan.

Käyttökohteet

- Seinäpinnat ja kattopinnat sekä kuivissa että kosteissa tiloissa
- Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille
- Tasoitetta ei voi käyttää lattioiden tasoitukseen eikä pehmeille kalkkisementtirappauksille
- Pohjatasoitteena pinnanvahvistuskankaan kiinnittämiseen vedenkestävillä valmisliimoilla

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Alusta

Ennen tasoitteen levitystä kuivat ja vettä imevät alustat kostutetaan.

Sekoitus

Tarkista tasoitteen vedentarve pakkauksesta. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita porakonevispilällä 1-2 minuuttia. Anna tasoitteen seistä noin 10 minuuttia, ja tee lyhyt uusintasekoitus. Valmiin tasoitteen työstettävyytsaika on noin 4 tuntia.

Tasoitteen levitys

Tasoite levitetään alustalle joko tasoiteruiskulla tai teräslastalla. Ylimääräisen tasoitteen voi ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Kun tehdään useampia tasoitekerroksia annetaan edellisen kerroksen kovettua täysin ennen uuden kerroksen levittämistä. Kovettuminen kestää olosuhteista riippuen 1-2 vuorokautta. Tarvittaessa kuivunut pinta hiotaan jokaisen tasoitekerroksen levityksen jälkeen.

Pinnoitus

Tasoitepinnan voi tapetoida, laatoittaa tai maalata sementinkestävillä maaleilla. Pinnan voi myös hiertää kostealla sienellä. Hierto tehdään kun tasoitepinta on hieman kovettunut. Ennen laatoitusta pohja tulee käsitellä Fescon Tartuntapohjusteella ja tarvittaessa lisäksi Fescon Vesieristeellä.

Jälkihoito

Kuivissa olosuhteissa tasoitepinta kostutetaan vesisumutuksella.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Muuta huomioitavaa

Tasoitetta ei saa jättää pumppuihin ja letkuihin yli vuorokaudeksi. Rakenteen liiallinen kosteus saattaa kellastuttaa silotteen. Tasoitetyö tehdään SisäRYL 2013, rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, mukaan.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 12.6.2026 Tulostettu 25.6.2026

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	1 mm:n kerros n. 1,2 kg/m ² Osittaintasointus: 30 mm Ylitasointus 2-10 mm kerros
Vedentarve	4,0 - 6,0 l / 20 kg
Olomuoto	Jauhe
Sideaine	Sementti
Väri	Vaalean harmaa
Maksimiraekoko	0,5 mm
Pakkauskoko	20 kg
Varastointi	Varastointiaika kuivassa paikassa 1 vuosi
Kerrospaksuus	2 - 10 mm
Alin käyttölämpötila	+10°C
Työstettävyysaika	4 h
Päällystettävyys	Maalaus, tapetointi ja laatoitus
Kovettumisaika	n. 1 vrk +20°C, n. 3 vrk +10°C Kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja kuivumistilan kosteudesta
Tartuntalujuus	≥ 0,5 MPa, (FP=B)
Rasitusluokat	RL 01 - RL 06
Vedenkestävyys	Vedenkestävä
GWP A1-A3	0,32
GWP-arvon yksikkö	kg CO ₂ e/kg
GWB-arvon laskentatapa	Geneerinen

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työhohjeisiin.