Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

TULENKESTÄVÄ KORJAUSMASSA TKK



Tuotekuvaus

Fescon Tulenkestävä korjausmassa on sementtisideaineinen, taloustulisijojen tulipesien halkeamien ja kolojen paikkaamiseen tarkoitettu massa.
• Helppokäyttöinen
• Lämmönkestävyys +1300°C
• Kerrospaksuuksille 5 – 20 mm
• Hyvät työstettävyysominaisuudet

Käyttökohteet

• Takat, leivinuunit, grillit, rosvopaistiuunit ja niiden tulipesät ja laet
• Voidaan käyttää ulkokuoren halkeamien korjauspaikkauksiin sekä tulisijojen ja kiukaiden liitoksiin

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Työohje

Noin 5 dl huoneenlämpöistä puhdasta vettä sekoitetaan 2 kg:aan laastijauhetta. Laastinlevitykseen voidaan käyttää tasakärkistä kauhaa, saumarautaa taikka kumikäsinettä. Kiinnityksen varmistamiseksi paikattava kohta harjataan puhtaaksi teräsharjalla ja pölyt poistetaan kostealla rievulla. Halkeamia suurennetaan ennen paikkausta meisselillä. Paikkausten kestävyys paranee, jos niiden annetaan sitoutua pari päivää ennen lämmitystä. Ensimmäinen lämmitys suoritetaan varoen (ei liian kuumaksi).

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Vedentarve	2,5 dl / kg
Olomuoto	Jauhe
Väri	Harmaa
Maksimiraekoko	2,0 mm
Pakkauskoko	2 kg muoviastia
Varastointi	18 kk alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa
Kerrospaksuus	5 – 20 mm
Työstettävyysaika	1 h

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.