Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

TARTUNTAPOHJUSTE



Tuotekuvaus

Fescon Tartuntapohjuste on vesiohenteinen tartuntapohjuste (primer) alustan esikäsittelyyn. Tartuntapohjustetta käytetään osana Fescon Vedeneristysjärjestelmää. Soveltuu käytettäväksi myös kaikille Fescon lattiatasoitteille ja seinätasoitteiden rasitusluokan parantamiseen. Parantaa tartuntaa alustaan, sitoo pölyä, ehkäisee ilmakuplien muodostumista sekä estää tasoitteessa olevan veden liian nopean imeytymisen alustaan. Sisäkäyttöön. Pakkauskoko 5 x 3 l/laatikko ja 10 x 1 l/laatikko.
Tartuntapohjuste on osa Fescon Vedeneristysjärjestelmää. Sertifikaatti nro VTT-C-870-06.

- Fescon Vedeneristejärjestelmässä käytettävä tartuntapohjuste
- Soveltuu kaikille Fescon lattiatasoitteille
- Tartuntapohjusteella voidaan parantaa seinätasoitteiden kulutuskestävyyttä
- Sisäkäyttöön

Käyttökohteet

- Fescon Vedeneristejärjestelmän kanssa käytettävä tartuntapohjuste
- Ontelolaatat
- Paikalla valetut betonilattiat
- Sementtipohjaiset tasoitteet
- Kipsilevyt ja pinnoittamattomat puupohjaiset rakennuslevyt

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Alusta

- Alustan tulee olla puhdas, pölytön, kiinteä ja liikkumaton
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet on poistettu mekaanisesti tartunnan varmistamiseksi.
- Aluslattiarakenteen lämpötila on > +10°C ja suhteellinen kosteus < 95% RH
- Vedeneristyksen yhteydessä alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90% RH
- Aluslattiarakenteen suhteellinen kosteus vaikuttaa tasoitteiden kuivumiseen

Sekoitus

- Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa tartuntapohjustetta, 3 osaa vettä.
- Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsilevyt ja puualustat: Ei ohenneta.
- Sekoita tuote ennen käyttöä kääntelemällä pakkausta, vältä ravistamista.

Levitys

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Fescon Tartuntapohjuste levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi harjaamalla. Tartuntapohjuste ei saa jäädä lätäköiksi.
- Fescon Tartuntapohjusteen on oltava kuiva ennen vedeneristeen tai tasoitteen levitystä (1–4 tuntia olosuhteista riippuen).
- Voimakkaasti imevät alustat (esim. paikalla valetut betonilattiat tai saneerauskohteet) pohjustetaan kahteen kertaan. Ensimmäinen käsittely seossuhteella 1:5 (1 osa Tartuntapohjustetta, 5 osaa vettä), toinen käsittely seossuhteella 1:3.
- Mikäli lattiatasoitteen pintaan muodostuu ilmakuplia, on se yleensä merkki puutteellisesta pohjustuksesta.

Muuta huomioitavaa

- Työkalut voidaan puhdistaa vedellä heti tuotteen käytön jälkeen.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	Ontelolaatta-alustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: valmis seos (seossuhde 1:3) n. 10 m^2/lPaikalla valetut betonialustat: valmis seos (seossuhde 1:3) n. 5 m^2/lKipsilevyt ja puualustat (ohentamaton): n. 7m^2/l
Olomuoto	Neste
Pakkauskoko	1 l, 3 l, 10 l
Varastointi	Viileässä, ei alle +6°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa enintään 2 vuotta.
Tiheys	1 l = 1 kg
Käyttölämpötila	+10°C…+25 °C (alusrakenne ja sisälämpötila)
Kuivumisaika	1 - 4 h olosuhteista riippuen ja alustasta riippuen
Ohenne	Vesi
Levitystapa	Harjaamalla
Kuljetus	Lämmin kuljetus

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.