Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

TUNNPUTSBRUK S 06



Produktbeskrivning

Fescon Tunnputsbruk S 06 är ett cementbaserad torrbruk. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm.
- Lätt att använda
- God arbetbarhet

Användningsområden

- Reparation av gjutdefekter i betongkonstruktioner
- Lagning och ytbehandling av betongytor på väggar och tak

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlaget

Rengör underlaget från löst sittande damm och smuts. Ta bort cementpasta från betongytor. Vät det torra underlaget tills det mörknar. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Lagning

Applicera bruket på den plats som behöver lagas och som är så pass fuktig att färgen mörknat. Kompaktera vid behov. Slutbehandlingen ska utföras ytterst försiktigt så att underlagets vidhäftningsförmåga inte minskar.

Justering och avjämning

Applicera bruket på underlaget som är så pass fuktigt att färgen mörknat. Slutför enligt plan. Rekommenderad skikttjocklek för Tunnputsbruk S 06 är cirka 5 mm. Vid applicering av tjockare skikt, välj en grövre produkt, till exempel Fescon Reparationsbruk 1.2.

Härdning

Spreja behandlade ytor med vatten och/eller skydda dem med plastfilm. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Efterbehandlingen ska pågå i minst en till tre dagar.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	4–10 kg/m^2 med 2–5 mm skikttjocklek
Vattenbehov	3,5–4,5 l/25 kg
Färdig massa	13–14 l/25 kg säck
Konsisten	pulver
Färg	grå
Maximal kornstorlek	0,6 mm
Förpackningsstorlek	25 kg
Lagring	ca 1 år vid förvaring på en torr plats
Lägsta brukstemperatur	+5°C
Brukstid	2 h