Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

TUNNFOGSBRUK PHL



Produktbeskrivning

Fescon Tunnfogsbruk PHL för spontförsedda block är ett torrbruk för tunnfogsmurning av lättklinkerblock. Den maximala kornstorleken är 1,2 mm. Fescon Stenlim används för tunnfogsmurning av kalksandsten.

- Lätt att använda
- God arbetbarhet
- Frosttåligt
- Låg vattenabsorptionsförmåga

Användningsområden

- För tunnfogsmurning både inomhus och utomhus

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga spacklet är arbetbart i ca tre timmar.

Arbetsinstruktioner

Lägsta arbetstemperatur är +5 °C. Temperaturen på stenarna måste vara över 0 °C Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murning. Finlands byggbestämmelsesamling B5 och B8 samt anvisningar i RYL 2000.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	0,5 kg/H-751,5 kg/UH100–UH1502,5 kg/RUH200–RUH380
Vattenbehov	3,5 l/25 kg säck
Färdig massa	13–14 l/25 kg säck
Färg	grå
Maximal kornstorlek	1,2 mm
Förpackningsstorlek	25 kg, 500 kg och 1000 kg
Lagring	ca 1 år vid förvaring på en torr plats
Lägsta brukstemperatur	+5°C
Brukstid	3 h
Hållfasthetsklass	M 10
Skjuvhållfasthet	> 0.354 N/mm^2
Brandbeständighet	A1
Värmeledningsförmåga	0,83 W/mK
Köldtålighet	ja
Vattenångans genomträngningsförmåga	μ 15/35