Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SPACKEL FÖR VÄRMEGOLV LL 5500



Produktbeskrivning

Fescon Spackel för värmegolv LL 5500 är en fiberförstärkt, kaseinfri fyllnadsmassa för golvvärme med ett speciellt cementbaserat bindemedel som får den att härda och torka snabbt.
- God arbetbarhet, vidhäftningsförmåga och slitstyrka
- För skikttjocklek 10–80 mm

Användningsområden

- Fyllnadsmassa för golvvärme i betonggolv inomhus
- Fyllnadsmassa för golvvärme för grundade gipsgolv inomhus
- Golv med fall kräver snabb härdning och torkning
- Klinker, stenplattor eller parkett kan till exempel sättas på det avjämnade underlaget
- Finavjämning rekommenderas vid läggning av plast- eller textilmattor, vinylplattor eller kork
- Belagd fyllnadsmassa för golvvärme LL5500 kan göras vattentät enligt anvisningarna för vattentätning för Fescon

Bruksanvisning

Underlaget

- Rent, solitt och dammfritt
- Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
- Temperatur >+10°C och relativ luftfuktighet < 95% RH
- Alla ämnen som försämrar eller förhindrar vidhäftning måste noggrant avlägsnas

Grundning

- Grundningen ska utföras enligt anvisningarna för Fescon Adhesive Primer
- Se till att det inte finns pölar av primer innan avjämningen påbörjas

Bruksanvisning

- Blanda en säck avjämningsmassa med 3,0-3,6 liter rent vatten
- Blanda LL 5500 till en konsistent pasta med en blandarstav
- Sprid ut massan på underlaget och avjämna med en murslev av stål
- Arbetstiden är ca 20 minuter efter tillsättning av vattnet
- Tvätta verktygen och utrustningen omedelbart efter avslutat arbete
- Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Beläggning

- Fescon LL 5500 kan beläggas med alla golvmaterial inklusive naturmaterial
- Vi rekommenderar inte att golvmassan lämnas utan beläggning

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	1,8 kg/m^2/1 mm
Vattenbehov	3,0-3,6 l/20 kg
Bindemedel	specialcement
Stommaterial	kalkfyllnadsmassa
Färg	grå
Maximal kornstorlek	1,2 mm
Förpackningsstorlek	20 kg
Lagring	12 månader i en torr lokal
Blandningstid	1–2 min
Skikttjocklek	10-80 mm
Fiber	plastfibrer
Användningstemperatur	+10°C...+25°C
Brukstid	ca 20 min
Torktid	1 mm/h (+20°C, 50% RH)
Kan beträdas	ca 2–3 h
Hållfasthetsklass	C 20 (EN 13813)
Tryckhållfasthet	28 dagar > 30 MPa
Vidhäftningshållfasthet	28 dagar > 1,2 MPa
Böjningsdraghållfasthet	F 5 (EN 13813)
Vattentålighet	vattentät