Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

FESCOTOP F300



Produktbeskrivning

Fescotop F300 är en cementbaserad dry shake-härdare för golv. F300 är en färdigblandad golvhärdare som appliceras på färsk betong.

- Slitstyrka klass A3
- Dammfri, tät yta
- Ökar ytans stöttålighet
- Ökar ytans kemiska hållbarhet mot olja och fett
- Jämn och stark yta
- Lättskött

Användningsområden

Fescotop F45K Govhärdare används för att öka slitstyrkan hos betongplattor och förhindra dammansamling. Typiska användningsområden:

- Lager, förvaringsytor och transportvägar
- Industrianläggningar
- Parkeringsplatser, garage
- Servicestationer

Bruksanvisning

Underlaget

Betongens hållfasthet måste vara lämplig för användningsområdet och ha så liten krympning som möjligt. Sprid ut betong till korrekt nivå och kompaktera med en vibrerande avdragare (eller en handhållen vibrator). Var försiktig vid kompaktering. Betongens plasticitet gör det möjligt att både glätta betongen manuellt eller mekaniskt. Om betongen har fällt ut vatten, ska vattnet avlägsnas genom att en gummislang eller murslev långsamt dras över ytan. Börja glättningen från snabbhärdande områden, dvs. bredvid väggar, dörröppningar, pelare och dörrstoppar. Använd inte ballast som innehåller kalciumklorid, saltvatten eller salt i betongen.

Arbetsinstruktioner

Sprid ut dry shake-härdaren jämnt för hand eller med ett lämpligt verktyg. Vänta tills dry shake-härdaren har förångats av vattnet i betongen (ytan har mörknat). Glätta ytan snarast möjligt med hjälp av en lågvarvig glättningsmaskin. Glätta tills fukten tränger ut genom dry shake-härdaren och bildar ett plastskikt ovanpå betongplattan. När dry shake-härdaren stryks ut för hand ska först två tredjedelar av dry shake-härdaren påföras, varefter ytan glättas. För sedan på den återstående härdaren så att ytan blir så jämn som möjligt. Glätta andra gången på samma sätt som den första. Om dry shake-härdare stryks ut maskinellt, ska hela mängden strykas ut samtidigt.
När ytan har härdat ordentligt, ska den slutbehandlas med en lågvarvig glättningsmaskin med plana blad. Gör slutbehandlingen senare med samma maskin, men med högre varvtal.
När golvytan tål att gås på ska Fescon Aftercare Agent sprutas på hela ytan på lämpligt sätt.
Räcker till att täcka 10 m^2 / l.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Såga om möjligt fogarna omedelbart utan att göra sprickor i betongen.

Observera

Tvätta verktygen med vatten.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	5 - 10 kg/m^2, beroende på krav som ställts på underlaget, betongkvaliteten och arbetsförhållandenalätt-genomsnittlig belastning 3 - 4,5 kg/m^{2}genomsnittlig-tung belastnings 5 - 6 kg/m^2
Konsisten	pulver
Färg	grå
Maximal kornstorlek	0 – 3 mm
Förpackningsstorlek	25 kg
Lagring	minst 12 månader (skyddad från fukt och frost)
Torktid	gångtrafik 1–2 dagar lättare trafik 7–10 dagar helt torkad 28 dagar
Hållfasthetsklass	C 70
Tryckhållfasthet	med vattenmängd 3,25 l/25 kg 1 dag: ca 40 MPa (EN 196-1) 7 dagar: ca 70 MPa 28 dagar: ca 85–90 MPa
Böjningsdraghållfasthet	ca 6,5 MPa, bindningshållfasthet klass F6
Slitstyrka	(Böhme-test) 2,9 cm^3 / 50 cm^{2}slitagebeständighet klass A3
Krympning	28 dagar: 1,25 ‰ (UNI 6555-73)
Brandbeständighet	A1