Ajakohastatud 26.3.2024 Prinditud 28.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

TSEMENTMÖRT S 30 C30/37



Tootekirjeldus

Fesconi tsementmört S 30 on tsemendipõhine kuivmört. Maksimaalne terasuurus on 3,0 mm.

- Lihtsasti kasutatav
- Hõõrutav
- Head töödeldavusomadused
- Külmakindel
- Nakkub hästi aluspinnaga
- Kihi paksus 10 – 70 mm

Kasutuskohad

- Betoonkonstruktsioonide valupinna veaparandused
- Õhukesed põrandamaterjalid
- Betoonelementide vuukimine
- Vundamendielementide vuukimine, näiteks mm. seinaelementide alumised ja ülemised vuugid

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Alus puhastatakse lahtisest tolmust ja mustusest. Betoonpinnad puhastatakse tsemendipiimast. Kuiv alus niisutatakse matiks ja niiskeks. Niisutamise õige aeg on eelmine õhtu.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 5 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 1-2 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.

Valamine

Mört laotatakse mattniiskeks niisutatud valukohtadele ja tihendatakse hoolikalt. Põranda tasanduskihi valamisel võib vana alust tugevdada plastdispersiooniga, mis laotatakse kuivale pinnale.

Krohvimine

Krohvimise ajal visatakse mört vastu matiks niisutatud pinda. Kihi soovitatav paksus on umbes 20 mm.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Järelhooldus

Värsket valu- ja krohvipinda tuleb järelhooldada veega ja/või kaitsta plastkilega. Järelhoolduse vajadus sõltub tingimustest. Järelhooldus peab kestma vähemalt 1–3 ööpäeva.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	20 kg/m^2, kihi paksus 10 mm
Veevajadus	2,5–3,1 l / 25 kg
Valmismört	12–13 l / 25 kg kott
Olek	pulber
Värvus	hall
Maksimaalne terasuurus	3 mm (ooduslike kivide kuju võib varieeruda)
Kogus pakendis	25 kg ja 1000 kg
Ladustamine	ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Kihi paksus	10 - 70 mm
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	2 h
Tugevusklass	C 30/37
Tuletundlikkus	A1
Koormusklassid	XF 1, XC 4, XD 2 (50 v)
Külmakindlus	külmakindel