Ajakohastatud 2.1.2024 Prinditud 29.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

TULEKINDEL MÜÜRIMÖRT TKM



Tootekirjeldus

Fesconi tulekindel müürimört on erimört, mille sideaineks on vesiklaas ja täitematerjaliks kvartsliiv maksimaalse terasuurusega 0,5 mm.

- Lihtsasti kasutatav
- Kuumuskindlus +1200°C
- Head töödeldavusomadused

Kasutuskohad

- Kuumuskindlate telliste peenvuugiga müüritise puudega köetavates küttekolletes ja tulega kokkupuutuvatel pindadel sisetingimustes

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine vette ja segage sundseguriga või trellvispliga umbes 4–5 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on mitu tundi, kui vee aurustumine mördist on takistatud.

Tööjuhised

Madalaim töötemperatuur on +5°C. Telliste temperatuur peab olema üle +5°C ja mördi temperatuur üle +10°C. Kivid laotakse u 1–2 mm laiuse vuugiga.

Järelhooldus

Mördil tekib ruumiga keemiline ja keraaamiline side u temperatuuril +700°C. Enne kasutuselevõttu lastakse konstruktsioonil kuivada 2–3 nädalat nii, et luugid ja siibrid on lahti. Esimeseks ettevaatlikuks kütmiseks kasutatakse näiteks soojapuhurit. Järgmised 3–5 päeva köetakse ettevaatlikult väikese tulega. Luugid ja siibrid jäetakse pärast iga kuivatuskütmist lahti.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 2.1.2024 Prinditud 29.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	0,25 kg/tellis
Veevajadus	4,5–5,0 l / 25 kg kott
Valmismört	12–13 l / 25 kg kott
Olek	pulber
Värvus	hall
Maksimaalne terasuurus	0,5 mm
Ladustamine	kott: ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aastaplastnõu: ladustamisaeg kuivas kohas 18 kuud
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	suletud nõus mitu ööpäeva
Soojapidavus	+1200°C