Ajakohastatud 20.3.2024 Prinditud 29.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

FLOW PRIMER



Tootekirjeldus

Harjatav nakkekrunt (primer) aluspõhja eeltöötlemiseks enne põranda tasandamist. Flow Primer teeb betoonpõranda hästi nakkuvaks, takistab õhumullide tekkimist ning tasandussegus oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinda. Sobib kasutamiseks sisetöödel.

- Nakkekrunt põrandatasandussegudele
- Kuivab kiiresti
- Lihtne peale kanda
- Väike kulu
- Parandab pumbatavate tasandussegude pealekantavust
- Väldib õhumullide teket

Kasutuskohad

- Hoonete ehituspaneelid
- Kohapeal valatud betoonpõrandad
- Tsemendipõhised tasanduspinnad
- Kips- ja puitlaastplaadid

Kasutusjuhend

Aluse eeltöötlus

- Aluspinnalt eemaldatakse mustus, tolm, tsemendiliim ning kogu lahtitulev materjal
- Vajaduse korral lihvitakse masinaga, puhastatakse pritsiga või silutakse teemantlihvijaga

Segamisvahekord

- Betoonpinnad ja tsemendipõhise tasandusseguga kaetud pinnad: 1 osa Flow Primerit, 3 osa vett
- Niiskust mittetaluvad pinnad, näiteks kips- ja puitpinnad: Ei lahjendata
- Segage toode enne kasutamist pakendi pööramise teel läbi, kuid vältige raputamist

Nakkekrundi laotamine

- Nakkekrunt kantakse pinnale harjates, kuni kiht on õhuke ja tasane
- Nakkekrunt peab enne põrandatasandussegu pealekandmist olema kuiv (olenevalt tingimustest 1–4 tundi)
- Väga imavad aluspinnad (nt kohapeal valatud betoonpõrandad) tuleb kruntida kaks korda
- Kui põrandatasandussegu pinnale tekivad õhumullid, on see üldjuhul märk puudulikust kruntimisest
- Töövahendid ja seadmed tuleb pesta kohe veega puhtaks

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 20.3.2024 Prinditud 29.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	õõnespaneelidest aluspinnad: u 10 m^2/lkohapeal valatud betoonist aluspinnad: u 5 m^2/lkipsist ja puidust aluspinnad: u 7 m^2/l
Olek	vedelik
Kogus pakendis	10 l nõu
Ladustamine	jahedas kohas, mitte alla +6°C, tihedalt suletud algses mahutis kuni 1 aasta
Minimaalne kasutustemperatuur	aluspõranda ja ruumi temperatuur peab olema vähemalt +10°C
Kuivamisaeg	olenevalt tingimustest 1–4 h
Vedeldi	vesi
Pealekandmisviis	harjates
Transportimine	soojalt transportimine