Ajakohastatud 19.1.2023 Prinditud 28.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

PARANDUSMÖRT KL 40



Tootekirjeldus

Fescon Parandusmört KL 40 on polümeermodifitseeritud, lisaaineid sisaldav tsemendipõhine kuivsegu. Maksimaalne terasuurus on 1,2 mm.

- Lihtsasti kasutatav
- Nakkub hästi aluspinnaga
- Head töödeldavusomadused

Kasutuskohad

- Rõduplaatide ja terrasside vuugiparandused
- Betoonpõrandate ja -pindade parandamine

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Kahjustunud pinnakattematerjal ja betoon eemaldatakse näiteks piikvasara, freesi või liivapritsiga. Roostetanud sarrus raiutakse piikvasaraga lahti ja puhastatakse klassini St 2 või asendatakse vajaduse korral uuega. Puhastatud sarrus kaetakse Fesconi nakkemördiga 1–2 korda. Õõnsused täidetakse Fesconi remondimördiga (Fescon Korjauslaasti). Alus puhastatakse lahtisest tolmust ja mustusest näiteks survepesuriga. Enne valuremonditöö alustamist peab pind olema mattniiske. Niisutamise õige aeg on eelmine õhtu.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 1-2 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 1 tund.

Tööjuhised

Tasandussegu 40 kantakse aluspinnale ja kalle moodustatakse nt teraskellu abil. Ühe täitekorra soovitatav paksus on 2-15 mm. Paksemate täitetööde puhul tehakse seda kihtide kaupa nii, et alumisel kihil lastakse enne järgmise kihi pealekandmist üks päev kuivada. Vajadusel niisutage pinda enne krohvisegu pealekandmist. Olenevalt töötingimustest ja kihi paksusest viimistletakse pinda 30–60 minuti möödudes krohvisegu pealekandmisest puuhõõruti või rihtlatiga. Et tasanduskrohv korralikult nakkuks, soovitame Fescon tasanduskrohvi. Tasanduskrohv kantakse pinnale enne nakkekrohvi kuivamist või pärast selle täielikku kuivamist (sõltuvalt tingimustest 1–2 ööpäeva).

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Järelhooldus

Mördipinda hoitakse niiskena vee pihustamisega ja plastkilega katmisega vähemalt 2 ööpäeva vältel. Järelhoolduse vajadus sõltub tingimustest. Järelhooldust alustatakse, kui mört on pindkuiv.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	1,8 kg/m2/mm
Veevajadus	2,8–3,0 l / 25 kg
Olek	pulber
Värvus	hall
Maksimaalne terasuurus	1,2 mm
Kogus pakendis	25 kg
Ladustamine	ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Kihi paksus	2–15 mm
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	u 1 h
Survetugevus	u 40–50 MPa (prisma 28 ööpäeva)
Nakketugevus	> 1,5 MPa
Mahukahanemine	u 0,8‰ (28 ööpäeva prisma)
Tuletundlikkus	A2