

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

SANEERAUSLAASTI SSL LITE



Tuotekuvaus

Fescon Saneerauslaasti SSL Lite on sementtiseidäaineinen, vaalea, valumaton, kevennetty, M1-luokiteltu kiinnityslaasti. Mahdollistaa laatoituksen ilman nauhoja tai muita välikkeitä, tutkimusraportti VTT-S-05228-16. Pakkaseenkestävä kiinnityslaasti, testausseoste VTT-S-05228-16. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

- Erinomaiset työstettävyyssominaisuudet
- Jopa kolmanneksen riittoisampaa kuin perinteiset kiinnityslaastit
- Hyvä tartuntalujuus ($>0,5 \text{ N/mm}^2$)
- Täyttää C1 vetolujuusvaatimuksen
- S1 joustoluokitus
- Valumaton (T)
- Pidennetty avoin aika (E)
- Lattialämmityslattioille
- Pakkaseenkestävä

Käyttökohteet

- Soveltuu betoni-, laatta-, muovi-, maali- ja Fescon vedeneristeellä pinnoitetuille seinä- ja lattiapinnoille.
- Sisä- ja ulkokäyttöön sekä lattialämmityslattioille.

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Alusta

- Puhdas, ehjä, pölytön ja tasainen
- Mikäli laatoitus tehdään vanhan pinnoitteen päälle on vanhan pinnoitteen tartunta varmistettava ja pohja karhennettava.
- Riittävä lujuus ja kantokyky
- Lattialämmitys on kytkettävä pois 2 vrk ennen laatoitusta
- Alusrakenteen suhteellinen kosteus alle 90 % RH
- Lämpötila $+10^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$
- Irtonaiset pinnoitteet, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti

Käyttöohjeet

- Säkillinen (15kg) tasoitetta sekoitetaan n. 5,7 litraan kylmää vettä
- Sekoita porakonevispilällä tai vastaavalla annoskoosta riippuen 1- 2 minuuttia. Koko säkille 2 min. Alle 5 kg:lle riittää 1 min.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Anna laastin tekeytyä 10 minuuttia.
- Tee 15 sekunnin uusintasekoitus ennen käyttöä.
- laasti levitetään alustaan voimakkaasti painaen ja kammataan auki.
- Työaika n. 2 h vedenlisäyksestä
- Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä
- Kuivunut laasti poistetaan mekaanisesti
- Laastin levityslaston hammaskoko on valittava kiinnitettävän laatan koon ja tartuntapinnan mukaan.

Saumaus

- Saumaus n. 1 vrk:n kuluttua imeville alustoille, tiiviillä alustoilla ja vesieristetyillä pinnoilla saumaus 2-5 vrk:n kuluttua.

Muuta huomioitavaa

- Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	n. 2 kg / m ² alustasta ja laatasta riippuen
Vedentarve	n. 5,7 l / 15 kg
Sideaine	Erikoisementti ja polymeeriseos
Väri	Vaalea
Maksimiraekoko	0,6 mm
Pakkauskoko	15 kg
Varastointi	1 vuosi kuivassa
Käyttölämpötila	+10°C...+30°C
Työstettävyyssaika	n. 2 h
Avoin aika	n. 20 min
Saumattavissa	1 - 5 vrk

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.