Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

SANEERAUSLAASTI ILL



Tuotekuvaus

Fescon Saneerauslaasti ILL on sementtisideaineinen, puolijuokseva, erityisesti suurten lattialaattojen kiinnitykseen tarkoitettu laasti. Saneerauslaasti ILL on C2S1-luokiteltu, pakkasenkestävä kiinnityslaasti, testausseloste VTT-S-05533-10. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

- Helppokäyttöinen
- Hyvät työstettävyysominaisuudet
- Täyttää C2-vetolujuusvaatimuksen
- S1-joustoluokitus
- Lattialämmityslattioille
- Sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttökohteet

- Keraamisten- ja luonnonkivilaattojen kiinnittämiseen sisä- ja ulkotiloissa betoni-, laatta-, muovi- ja maalipinnoille
- Soveltuu lattialämmityslattioihin

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Alusta

- Puhdas, ehjä, pölytön ja tasainen
- Mikäli laatoitus tehdään vanhan pinnoitteen päälle on vanhan pinnoitteen tartunta varmistettava ja pohja karhennettava.
- Riittävä lujuus ja kantokyky
- Lattialämmitys on kytkettävä pois 2 vrk ennen laatoitusta
- Alusrakenteen suhteellinen kosteus alle 90 % RH
- Lämpötila > +10°C
- Irtonaiset pinnoitteet, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti
- Maksimikosteus 90% RH

Käyttöohjeet

- Säkillinen (20kg) tasoitetta sekoitetaan max 5,4 litraan kylmää vettä
- Tasoite sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispilän avulla
- Laasti levitetään alustaan voimakkaasti painaen ja kammataan auki lastan hammastetulla reunalla
- Työaika n. 1 h vedenlisäyksestä

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä
- Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti

Saumaus

- Saumataan n. 1 vrk:n kuluttua riippuen ilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

Muuta huomioitavaa

- Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	3 - 6 kg / m^2
Vedentarve	Max 5,4 l / 20 kg
Sideaine	Sementti
Väri	Harmaa
Maksimiraekoko	0,6 mm
Pakkauskoko	20 kg
Varastointi	1 vuosi kuivassa
Käyttölämpötila	+10°C...+25°C
Työstettävyysaika	n. 1 h
Avoin aika	n. 20 min
Saumattavissa	n. 1 vrk
GWP A1-A3	0,76
GWP-arvon yksikkö	kg CO2e/kg
GWP-arvon laskentatapa	Geneerinen

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.