

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

SANEERAUSLAASTI VSL



Tuotekuvaus

Fescon Saneerauslaasti VSL on sementtisideaineinen, M1-luokiteltu kuivalaasti. Mahdollistaa laatoituksen ilman nauhoja tai muita välikkeitä, tutkimusraportti VTT-S-03707-10. Pakkasenkestävä kiinnityslaasti, testausseoste VTT-S-05960-12. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

- Helppokäyttöinen
- Hyvät työstettävyysominaisuudet
- Hyvä tartuntalujuus ($>2 \text{ N/mm}^2$)
- Täyttää C2 vetolujuusvaatimuksen
- S1 joustoluokitus
- Valumaton (T)
- Lattialämmityslattioille

Käyttökohteet

- Soveltuu betoni-, laatta-, muovi-, maali- ja Fescon vedeneristeellä pinnoitetuille kuiville ja kosteille seinä- ja lattiapinnoille sisä- ja ulkotiloissa, sekä lattialämmityslattioille.

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Alusta

- Puhdas, ehjä, pölytön ja tasainen
- Mikäli laatoitus tehdään vanhan pinnoitteen päälle on vanhan pinnoitteen tartunta varmistettava ja pohja karhennettava.
- Riittävä lujuus ja kantokyky
- Lattialämmitys on kytkettävä pois 2 vrk ennen laatoitusta
- Alusrakenteen suhteellinen kosteus alle 90 % RH
- Lämpötila $> +10^\circ\text{C}$
- Irtonaiset pinnoitteet, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti

Käyttöohjeet

- Säkillinen (20kg) tasoitetta sekoitetaan n. 6,0 litraan kylmää vettä
- Laasti sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispilällä tai pakkosekoittajalla
- Laasti levitetään alustaan voimakkaasti painaen ja kammataan auki.
- Työaika n. 3 h vedenlisäyksestä
- Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä
- Kuivunut laasti poistetaan mekaanisesti



Päivitetty 19.3.2025 Tulostettu 31.5.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Laastin levityslastan hammaskoko on valittava kiinnitettävän laatan koon ja tartuntapinnan mukaan.

Saumaus

- Saumaus n. 1vrk:n kuluttua imeville alustoille, tiiviillä alustoilla ja vesieristetyillä pinnoilla saumaus 2-5 vrk:n kuluttua.

Muuta huomioitavaa

- Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	2 - 4 kg / m ² alustasta ja laatasta riippuen
Vedentarve	Max 6 l / 20 kg
Sideaine	Erikoisementti ja polymeeriseos
Väri	Harmaa
Maksimiraekoko	0,6 mm
Pakkauskoko	5 kg ja 20 kg
Varastointi	1 vuosi kuivassa
Käyttölämpötila	+10°C...+25°C
Työstettävyyaika	n. 3 h
Avoin aika	n. 15 min
Saumattavissa	1 - 5 vrk

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.