

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 10.2.2026 Tryckt 28.7.2026

NANTEN AKRYL SEALER 304



Produktbeskrivning

Används som ytlack för akrylbeläggningsmetoder i utrymmen som utsätts för mekanisk påfrestning samt belastas av exempelvis kemikalier och fetter.

Användningsområden

- Topplack för akrylbeläggningsmetoder.

Bruksanvisning

Krav på underlaget och belägningsförhållanden

Akrylytan som ska lackeras ska vara ren och torr. Yttemperaturen ska vara minst +3°C över daggpunkttemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme. Luktölägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

Tillblandning

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl Sealer 304, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt att blanda i cirka två minuter.

Blandningsförhållande

Som härdare används Nanten Akrylhärdare som är beroende av bearbetningstemperaturen.

1 dl härdare = 64 g

+30°C 1 vikt-%

+20°C 1,5 vikt-%

+10°C 3 vikt-%

+3°C 5 vikt-%

Ytlackering

Den väl blandade Nanten Akryl Sealer 304 hälls på golvet i ett enhetligt stråk, och appliceras med rulle med kort lugg eller gummispackel. När ytlacken torkat görs vid behov en andra behandling.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Färg	Färglös
Förpackningsstorlek	20 kg och 205 kg tunna
Lagring	+5°C ...+20°C, lagringstid högst 6 månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.
Täthet	(+25°C): 0,99 kg/l, ISO 2811
Användningstemperatur	+3°C...+30°C
Brukstid	Uthållid på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid	(+20°C) Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka 2 tim.
Härdningstid	Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka 2 tim.
Vidhäftningshållfasthet	> 2,0 MPa
Belastningsklasser	BC5-MEC (by 54/BLY 12)
Viskositet	(+25°C): 70-90 mPas, DIN 53018
Förtunning	Förtunnas inte
Applicering	Applicera med gummispatel eller mohairrulle.
VOC-halt	< 0 g/l EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010).

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder.

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.