

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 2.12.2025 Tryckt 25.5.2026

NANTEN AKRYL 319-M1



Produktbeskrivning

Medelviskös snabbt härdande elastisk M1-klassificerad akrylytlack. Lågutsläppande.

- Används som ytlack för akrylbeläggningsmetoder i utrymmen som utsätts för mekanisk belastning och belastning orsakad av tvättkemikalier
- Mycket god slitstyrka och UV-beständighet
- Ytlack för Nanten 20N-M1-metoden



Användningsområden

- Livsmedels- och processindustrins lokaler
- Storkök och tvättinrättningar
- Utomhuslokaler
- Lastbryggor, avfallstak och lagerlokaler

Bruksanvisning

Krav på underlaget och beläggingsförhållanden

Akrylytan som ska lackeras ska vara ren och torr. Yttemperaturen ska vara minst +3°C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme. Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

Tillblandning

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl Sealer 319-M1, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt blanda i cirka två minuter.

Blandningsförhållande

Som härdare används Nanten Akrylhärdare som är beroende av bearbetningstemperaturen.

1 dl härdare = 64 g

+30°C 1 vikt-%

+20°C 1,5 vikt-%

+10°C 3 vikt-%

+3°C 5 vikt-%

Åtgång

Cirka 0,4–0,5 kg/m² beroende på hur poröst och grovt underlaget är. Använd > 0,3 kg/m² /applicering för att säkerställa härdningsreaktionen.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Arbetsinstruktioner

Häll ut ett välblandat stråk Nanten Akryl Sealer 319-M1 på golvet och applicera med korthårig roller eller gummiskrapa. Gör vid behov en andra behandling efter att ytlacken torkat.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Färg	Ljust lilafärgat. Kan också tonas med kompatibla pastor.
Förpackningsstorlek	Levereras i tunna på 180 kg och förpackningar på 20 kg.
Lagring	+5°C ...+20°C, lagringstid högst 6 månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.
Blandningstid	Cirka två minuter
Täthet	0,98 kg/l, DIN 51757
Användningstemperatur	+10°C...+30°C
Brukstid	Uthälld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid	Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka 2 tim.
Vidhäftningshållfasthet	> 2,0 N/mm ²
Brottöjning	6 %
Brandbeständighet	Cfl-S1
Belastningsklasser	BC5-MEC (by 54/BLY 12)
Viskositet	(+25°C): 100 mPas
Kemikaliernas hållbarhet	Klass I
Förtunning	Förtunnas inte
Applicering	Applicera med gummispattel eller mohairrulle.
VOC-halt	< 0 g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010).

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder.

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.