

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 25.4.2025 Tryckt 27.7.2026

NANTEN AKRYL SEALER 305



Produktbeskrivning

Lågviskost snabbt härdande elastiskt ytlack till Nantens akrylbeläggningsmetoder.

Användningsområden

- Används som ytlack för akrylbeläggningsmetoder i utrymmen som utsätts för mekanisk påfrestning samt belastas av exempelvis kemikalier och fetter



Bruksanvisning

Krav på underlaget och belägningsförhållanden

Akrylytan som ska lackeras ska vara ren och torr. Yttemperaturen ska vara minst +3°C över daggpunkttemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme. Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

Tillblandning

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl Sealer 305, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt blanda i cirka två minuter.

Blandningsförhållande

Som härdare används Nanten Akrylhärdare som är beroende av bearbetningstemperaturen.

1 dl härdare = 64 g

+30°C 1 vikt-%

+20°C 1,5 vikt-%

+10°C 3 vikt-%

+3°C 5 vikt-%

Åtgång

Cirka 0,3–0,5 kg/m² beroende på hur poröst och grovt akrylmassan i underlaget är. Använd > 0,3 kg/m²/applicering för att säkerställa härdningsreaktionen.

Arbetsinstruktioner

Häll ut ett välblandat stråk Nanten Akryl Sealer 305 på golvet och applicera med korthårig roller eller gummiskrapa. Gör vid behov en andra behandling efter att ytlacken torkat.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Färg	Färglös
Förpackningsstorlek	Levereras i 10 l plåtkärl och 180 kg tunnor.
Lagring	+5°C ...+20°C, lagringstid högst 6 månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.
Blandningstid	Cirka två minuter
Täthet	1 kg/l, ISO 2811
Användningstemperatur	+3°C...+30°C
Brukstid	Uthållt på golvet cirka 10 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid	Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka 2 tim
Vidhäftningshållfasthet	> 2,0 MPa
Viskositet	(+25°C): 40-60 mPas
Förtunning	Förtunnas inte
Applisering	Applitera med gummisspatel eller mohairrulle.
VOC-halt	VOC < 0 g/l.EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010)

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder.

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.