Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN AKRYL SEALER 305

CE



Produktbeskrivning

Högviskös snabbhärdande elastiskt ytlack för Nantens akrylbeläggningsmetoder. Emissionssnål produkt.

Användningsområden

Används som ytlack för akrylbeläggningsmetoder i utrymmen som utsätts för mekanisk påfrestning samt belastas av exempelvis kemikalier och fetter.

Bruksanvisning

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl Sealer 305, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt blanda i cirka två minuter.

KRAV PÅ UNDERLAGET OCH BELÄGGNINGS-FÖRHÅLLANDEN

Akrylytan som ska lackeras ska vara ren och torr. Yttemperaturen ska vara minst 3 °C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme. Luktolägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

Häll ut ett välblandat stråk Nanten Akryl Sealer 305 på golvet och applicera med korthårig roller eller gummiskrapa. Gör vid behov en andra behandling efter att ytlacken torkat.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Färg	Färglös
Förpackningsstorlek	Levereras i 10 l plåtkärl och 180 kg tunnor.
Lagring	+5 °C ...+ 20 °C, lagringstid högst sex månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.
Blandningstid	Cirka två minuter
Täthet	1 kg/l
Användningstemperatur	+3°C...+30°C
Brukstid	Uthälld på golvet cirka 10 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid	Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim
Vidhäftningshållfasthet	> 2,5 MPa
Draghållfasthet	42 MPa
Brandbeständighet	Efl-S1
Luftens relativa fuktighet	< 80%
Kemikaliernas hållbarhet	Klass II
Applicering	Applicera med gummispatel eller mohairrulle.
Viskositet	(+25°C): 40-60 mPas
VOC-halt	VOC <0g/l. EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010)