

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 10.2.2026 Tryckt 27.8.2026

NANTEN AKRYL PRIMER 101



Produktbeskrivning

Lågvisköst snabbt härdande universalprimer med god vidhäftning för akrylbeläggningsmetoder.

Användningsområden

- För lokaler inom livsmedels- och processindustrin
- Storkök och tvätterier
- Utomhusbruk
- Lastkajer, soptak och förvaringsmöjligheter

Bruksanvisning

Krav på underlaget och beläggnings förhållanden

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst +3°C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme. Luktölägenheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

Asfaltunderlag

Underlaget ska vara rent och torrt. Vi rekommenderar att göra en provpriming för att försäkra att den använda primern inte mjukar upp bitumen.

Tillblandning

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl Primer 101, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskäret. Fortsätt blanda i cirka två minuter.

Blandningsförhållande

Som härdare används Nanten Akrylhärdare som är beroende av bearbetningstemperaturen.
1 dl härdare = 64 g



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Mängden härdare enligt temperatur

+30°C 1 vikt-%

+20°C 2 vikt-%

+10°C 4 vikt-%

+3°C 6 vikt-%

Arbetsinstruktioner

Häll ut ett välblandat stråk Akryl Primer 101 på golvet och applicera med roller eller gummiskrapa. Applicera kalksand (kornstorlek < 1,5 mm) på den fräska primern i takt med att arbetet framskrider för att underlätta applicering av beläggningssmassan och säkra vidhäftningen. Primern måste täppa till alla porer i betongen och bilda en tät, hel och enhetlig film.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Färg	Färglös
Förpackningsstorlek	Levereras i 20 kg plåtkärl och 180 kg tunnor.
Lagring	+5°C ...+20°C, lagringstid högst 6 månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.
Blandningstid	Cirka två minuter
Tillräcklighet	Vid priming 0,3–0,5 kg/m ² beroende på underlagets täthet
Täthet	0,99 kg/l
Användningstemperatur	+3°C...+30°C
Brukstid	Uthäld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid	Belägningsbar efter 45–60 min. Fullt belastningsbar efter cirka två tim.
Vidhäftningshållfasthet	> 2,0 MPa
Brandbeständighet	Efl-S1
Viskositet	(+25°C): 100–130 mPas, DIN 53018
Luftens relativa fuktighet	< 80%
Kemikaliernas hållbarhet	Klass II
Applicering	Applicera med pensel eller roller.
VOC-halt	< 0g/IEU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010)
Tvättverktyg	Med Nanten akryltvättmedel (MMA)

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder.

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.