

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 10.2.2026 Tryckt 26.5.2026

NANTEN AKRYL SEALER 319



Produktbeskrivning

Högvisköst snabbhärdande elastiskt ytlack för Nanten-akrylbeläggningsmetoder.

- Används som ytlack för akrylbeläggningsmetoder i lokaler som förutom mekanisk belastning även utsätts för värmebelastning från varmt och kallt vatten
- Ytlacken tål UV-ljus väl och tack vare sin elasticitet lämpar den sig även utomhus



Användningsområden

- För lokaler inom livsmedels- och processindustrin
- Storkök och tvätterier
- Utomhusbruk
- Lastkajer, soptak och lagerutrymmen

Bruksanvisning

Krav på underlaget och beläggningsförhållanden

Akrylytan som ska lackeras ska vara ren och torr. Yttemperaturen ska vara minst +3°C över daggpunktstemperaturen. Arbetet bör utföras i ett välventilerat utrymme. Luktöligheter under arbetets gång kan elimineras genom undertrycksreglering.

Tillblandning

Förblanda önskad mängd Nanten Akryl Sealer 319, uppskatta temperaturens inverkan på behövlig mängd härdare och tillsätt härdare till blandningskärlet. Fortsätt blanda i cirka två minuter.

Blandningsförhållande

Som härdare används Nanten Akrylhärdare som är beroende av bearbetningstemperaturen.

1 dl härdare = 64 g

+30°C 1 vikt-%

+20°C 1,5 vikt-%

+10°C 3 vikt-%

+3°C 5 vikt-%

Åtgång

Cirka 0,3–0,5 kg/m² beroende på hur poröst och grovt underlaget är. Använd > 0,3 kg/m² /applicering för att säkerställa härdningsreaktionen.

Arbetsinstruktioner

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Häll ut ett välblandat stråk Nanten Akryl Sealer 319 på golvet och applicera med korthårig roller eller gummiraka. Gör vid behov en andra behandling efter att ytlacken torkat.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Färg	Färglös
Förpackningsstorlek	Levereras i 20 kg plåtkärl och 180 kg tunnor.
Lagring	+5°C ...+20°C, lagringstid högst 6 månader. Förvaras varmt, i tätt slutna originalkärl.
Blandningstid	Cirka två minuter
Täthet	0,98 kg/l, DIN 51757
Användningstemperatur	+3°C...+30°C
Brukstid	Uthållid på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid	Kan lackas på nytt efter cirka 60 min. Fullt belastningsbar efter cirka 2 tim.
Vidhäftningshållfasthet	> 2,0 MPa
Brandbeständighet	Cfl-S1
Viskositet	(+25°C): 160-200 mPas, DIN 5301
Förtunning	Förtunnas inte
Applicering	Applicera med gummispattel eller mohairrulle.
VOC-halt	VOC < 0 g/IEU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 500g/l (2010)

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder.

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.