

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 26.5.2025 Tryckt 28.7.2026

NANTEN COLORPUR TOPCOAT



Produktbeskrivning

3-komponent hybrid polyuretan-cementbaserat ytskikt. Produkten har beviljats ett Eurofins inomhusluftcertifikat: Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

- Glansnivå matt
- Lösningsmedelsfri
- Används som ytskikt i Nantens ColorPUR beläggningssystem
- Räcker till 0,6–0,8 kg/m² beroende på metod



Användningsområden

- För livsmedelsindustrin och den kemiska industrin
- Bryggerier
- Mejerier
- Mycket krävande industrilokaler

Bruksanvisning

Tillblandning

Häll de flytande komponenterna A och B i blandningstråget och blanda maskinellt i 30 sekunder. Se till att förpackningarna är helt tomma innan blandningen. Lägg till pigmentet. När den flytande hartsblandningen är jämn, tillsätt hälften av komponent C och rör om i cirka en minut tills blandningen är jämn. Se till att hälften av komponent C är helt blandat med hartset. Upprepa sedan och lägg till den andra halvan av komponent C. Blandningstiden kan variera något beroende på omgivningens och materialets temperatur. När blandningen är jämn och klumpfri, ta omedelbart materialet till bearbetningsområdet. Applicera beläggningen med en gummiskrapa och avsluta med roller.

Observera

Komponenterna ska blandas maskinellt. Det idealiska intervallet för omgivnings- och installationstemperaturen är mellan +12°C och +25°C. För att undvika att det uppstår fukt i primern är det viktigt att ta hänsyn till effekten av dagpunkten.

Arbetsinstruktioner

Applicera beläggningen med en gummiskrapa och avsluta med roller.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Färg	Grå, grädde, brungul, röd och grön
Förpackningsstorlek	A-del 1,2 kg polyolemulsion, B-del 1,25 kg polyisocyanit, C-del 2 kg fyllningsmedel. Serie totalt 4,45 kg. Pigment 0,3 kg
Lagring	Oöppnad förpackning i högst 6 månader. Alla komponenter ska förvaras under skydd och borta från marken, i ett torrt utrymme i +5°C...+25°C. Det här är särskilt viktigt för komponent C, som kan härdas och klumpa sig, varvid den blir oanvändbar. Skydda alla delar mot frost, även under transport. Direkt solsken eller en annan stark värmekälla orsakar ojämna temperaturökningar i lagrade material. En sådan produkt bör inte användas innan temperaturen har stabiliserats, annars kan ojämnheter uppstå vid installationen.
Blandningstid	Cirka två minuter
Täthet	1,5 kg/dm ³
Användningstemperatur	+12°C...+25°C
Brukstid	Uthäld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Torktid	Gångtrafik 8 tim., mekanisk påfrestning 24 tim., kemisk hållbarhet 7 dagar.
Vidhäftningshållfasthet	> 1,5 N/mm ²
Brandbeständighet	Bfl-S1
Värmetålighet	-20°C...+70°C, vid tillfällig exponering +90°C.
Luftens relativa fuktighet	< 80%
Kemikaliernas hållbarhet	Klass II
Applicering	Applicera beläggningen med en gummiskrapa och avsluta med roller

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder.

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.