

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN COLORPUR COVE MIX



Produktbeskrivning

3-komponents polyuretan-cementsockel för ColorPUR-beläggningar. Produkten har beviljats ett Eurofins inomhusluftcertifikat: Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

- Snabbhärdande, vattenbaserad produkt



Användningsområden

- Nanten ColorPUR Cove Mix används som fotlistmassa tillsammans med andra produkter från Nanten ColorPUR

Bruksanvisning

Krav på underlaget och beläggningsförhållanden

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/C30 med slitstyrka 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst +3°C över daggpunktstemperaturen. Under beläggningsarbetet och medan beläggningen torkar måste luft-, yt- och beläggningstemperaturen vara över +15°C och den relativa fuktigheten under 80 %.

Nytt betonggolv

Avlägsna cementlim och eventuell ohärdad cement antingen genom ytslipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt upp cementdamm.

Gammalt betonggolv

Avlägsna cementlim och vittrande betong genom slipning eller slungrensning. Avlägsna allt löst material som försvagar vidfästning och dammsug omsorgsfullt underlaget. Det är värt att tvätta och skölja smutsiga golv med syntetiskt tvättmedel före övrig priming. Avlägsna eventuell gammal målarfärgsfilm på underlaget i sin helhet.

Priming

Priming utförs med Nanten ColorPUR Primer. Primern måste täppa till alla porer i betongen, så att en tät, hel och enhetlig film bildas på ytan. Installera Nanten ColorPUR Cove mix på våt primer.

Tillblandning

Häll de flytande komponenterna A och B i blandningstråget och blanda maskinellt i 30 sekunder. Se till att förpackningarna är helt tomma innan du blandar deras innehåll. När den flytande hartsblandningen är jämn, tillsätt hälften av komponent C och rör om i cirka en minut tills blandningen är jämn. Se till att hälften av komponent C är helt blandad med hartset. Upprepa sedan och lägg till den andra halvan av komponent C. Blandningstiden kan variera något beroende på omgivningens och materialets temperatur. När blandningen är jämn och klumpfri, ta omedelbart

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

materialet till bearbetningsområdet.

Observera

Komponenterna ska blandas maskinellt. Det idealiska intervallet för omgivnings- och installationstemperaturen är mellan +12°C och +25°C. För att undvika att det uppstår fukt i primern är det viktigt att ta hänsyn till effekten av daggpunkten.

Arbetsinstruktioner

Applicera beläggningen med en gummiskrapa och avsluta med roller.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Färg	Grå, grädde, brungul, röd och grön. Matt.
Förpackningsstorlek	A-del 1,2 kg polyolemulsion, B-del 1,25 kg polyisocyanit, C del 22,05 kg färdigfärgat fyllmedel. Serie totalt 24,5 kg
Lagring	Oöppnad förpackning i högst 6 månader. Alla komponenter ska förvaras under skydd och borta från marken, i ett torrt utrymme i +5°C...+25°C. Det här är särskilt viktigt för komponent C, som kan hårdas och klumpa sig, varvid den blir oanvändbar. Skydda alla delar mot frost, även under transport. Direkt solsken eller en annan stark värmekälla orsakar ojämna temperaturökningar i lagrade material. En sådan produkt bör inte användas innan temperaturen har stabiliserats, annars kan ojämnheter uppstå vid installationen.
Blandningstid	Cirka 2 minuter. Blandningstiden kan variera något beroende på omgivningens och materialets temperatur.
Tillräcklighet	Ca 2,4 m per enhet med en radie på 2 cm och en höjd på 10 cm eller ca 1 m ² med en 5 mm tjocklek på en 10 kg:s enhet. Obs! Maximal tjocklek på ett lager ± 6 mm.
Täthet	±1.75 kg/dm ³
Användningstemperatur	+12°C...+25°C
Brukstid	Uthälld på golvet cirka 15 minuter. Tiden förkortas när temperaturen stiger.
Vidhäftningshållfasthet	> 2 N/mm ²
Brandbeständighet	Bfl -s1
Luftens relativa fuktighet	< 80%
Applicering	Applicera beläggningen med en gummiskrapa och avsluta med roller.
Tvättverktyg	Rengör verktygen omedelbart efter användning med Nanten PU Förtunning.

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktigande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder.

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.