

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Ajakohastatud 19.12.2025 Prinditud  
17.6.2026

## NANTEN SL BIO



### Tootekirjeldus

2-komponentne isetasanduv kulumiskindel epoksiidkate.

- Hea mehaaniline ja keemiline vastupidavus
- Kõrgema UV-kindluse saavutamiseks soovitame pinda värvida Nanten PU W2 värvi/lakiga

### Kasutuskohad

- Suure ja keskmise koormusega avalikud ruumid
- Laborid
- Haiglad
- Koolid ja lasteaiad
- Büroohooned
- Kauplused
- Laod ja logistikakeskused

### Kasutusjuhend

### Nõuded aluspinnale ja pealekandmise oludele

Betooni tugevusklass peab olema vähemalt C25/30 ja kulumiskindlusklass 3. Betooni suhteline niiskus peab jääma alla 95% ja pinna temperatuur olema vähemalt +3°C üle kastepunkti temperatuuri. Pealekandmise ja kuivamise ajal peab õhu, aluspinna ja katematerjali temperatuur olema üle +15°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Kontrollida pinnakatte sobivust kaetavale aluspinnale.

### Uus betoonpõrand

Tsemendiliim ja võimalik kivistumata tsement eemaldada pindlihvimise või haaveldamise teel. Igasugune lahtine nakkumist takistav materjal eemaldada ja tsemenditolm hoolikalt ära imeda.

### Vana betoonpõrand

Tsemendiliim ja halvas seisukorras betoon eemaldada lihvimise või haaveldamise teel. Igasugune lahtine nakkumist takistav materjal eemaldada ja aluspind hoolikalt puhtaks imeda. Määrdund põrandaid pesta ja loputada sünteetilise pesuainega enne muu töötlemise alustamist. Aluspinnal olev vana värvikiht täielikult eemaldada.

### Kruntimine

Kruntida tootega Nanten HM Bio epoksiid. Krunt peab sulgema kõik betooni poorid nii, et pinnale jääks tihe ja terve kiht.

### Paikamised



Ajakohastatud 19.12.2025 Prinditud  
17.6.2026

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Väiksemad augud ja praod puhastada ja täita näiteks Nanten HM Bio epoksiidist ja peenest täiteliivast valmistatud epoksiidseguga. Suuremad ja laiemad täited ja parandused võib teha Nanten SL Bio epoksiidist ja täiteliivast (terasuurus nt 0,1–0,6 mm) valmistatud täite-/tasandusmassiga.

## Segamine

Eelsegake SL Bio epoksiidkatte A-osa ja B-osa eraldi anumates. Arvestage vajalik segu kogus töödeldava ala suuruse ja segu kasutusaja alusel. Ühendage komponendid üksteisega õiges suhtes ja segage aeglase pööretega mikseriga umbes kaks minutit, vältides õhu segunemist massi hulka. Samal ajal segamist jätkates lisage vajalik kogus kuiva täiteliiva. Jätkake segamist veel umbes üks minut. Jälgige, et ka anuma servades asuv segu saaks korralikult segatud.

## Segamisvahekord

A-osa 3 mahuühikut ja B-osa 1 mahuühik.

## Kulu

2 mm kihi paksusega 2 l/m<sup>2</sup>.  
Täiteliiva lisamisel (1,1 kg/m<sup>2</sup>) kulu 1,3 l/m<sup>2</sup>.

## Tööjuhised

Kui kruntimine on tehtud kaks päeva tagasi või varem, tuleb teha karestav lihvimine ja eemaldada lihvimisjääd. Segatud mass kallata põrandale loiguks või ühtlaseks triibuks ning ajada seejärel segukammi abil sobiva kihina laiali. Pealekandmise järel tuleb pind vastavalt töö edenemisele ogarulliga üle käia, et eemaldada õhumullid. 2 mm paksuse kihi korral on kulu umbes 1,3 l SL Bio epoksiidkatet ja umbes 1–1,5 kg täiteliiva/m<sup>2</sup>.

**Märkus!** Epoksiidkatte ebapiisav segamine võib põhjustada ebaühtlast kuivamist. Vale segamissuhte korral ei pruugi epoksiidkate üldse kuivada. Ärge kraapige segamiskohta servadesse jäänud segu põrandale.

## Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Ajakohastatud 19.12.2025 Prinditud  
17.6.2026

## Tehnilised andmed

<b>Värvus</b>	Toonimine Nanteni ja RALi värvikaartide alusel
<b>Kogus pakendis</b>	20-liitrised komplektid: A-osa 15 l + B-osa 5 l. B-osa on saadaval ka 200 l vaatives
<b>Ladustamine</b>	+5°C...+25°C, säilivus maksimaalselt 6 kuud. Hoida soojas ruumis tihedalt suletud originaalanumates.
<b>Segamise aeg</b>	Umbes kaks minutit
<b>Tahke aine maht</b>	Umbes 100 til.- %.
<b>Kasutustemperatuur</b>	+15°C...+25°C
<b>Kasutamisaeg</b>	Põrandale kallatuna töödeldav 20–30 minutit. Aeg lüheneb, kui temperatuur on kõrgem.
<b>Kuivamisaeg</b>	Puutekuiv 4 h (+25°C) ja 8 h (+15°C). Kergemat liikumist talub 12 h (+25°C) ja u 24 h (+15°C) möödumisel. Täielik kuivamine 7 päeva (+20°C), Shore D 83.
<b>Nakketugevus</b>	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Tuletundlikkus</b>	Bfl-S1
<b>Suhteline õhuniiskus</b>	Pealekandmisel ja toote kuivamise ajal õhuniiskus alla 80%.
<b>Vedeldi</b>	Ei lahjendata
<b>Pealekandmisviis</b>	Pealekandmine reguleeritava või hammastega segukammi abil
<b>Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon</b>	< 2000 g / l (kasutusvalmis segu) EU VOC 2004/42/ EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010)
<b>GWP A1 toormaterjal</b>	3,57
<b>GWP A2 transportimine</b>	0,176
<b>GWP A3 tootmine</b>	0,595
<b>GWP A1-A3</b>	4,34
<b>GWP A4 transportimine</b>	0,0315
<b>GWP A5 paigaldus</b>	0,127
<b>GWP ühik</b>	kg CO <sub>2</sub> e/kg

Tutvuge kindlasti pealstatud põrandate hooldusjuhendi ja toote ohutuskaardiga meie veebilehel [www.fescon.fi](http://www.fescon.fi) või tellige need telefonil 09 274 7970. Kuigi tootekirjelduse tehnilised üksikasjad põhinevad meie parimatel teadmistel ja kogemustel, tuleb eespool esitatud teavet alati võtta suuniseana. Kasutaja peab ise veenduma, kas toode antud kohas kasutamiseks sobib. Juhiste järgimata jätmise korral vastutab kasutaja ainuisikuliselt kõigi tekkida võivate kahjude ja tagajärgede eest.

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.