

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 25.4.2025 Prinditud
14.10.2026

NANTEN AKRÜÜL 101-M1



Tootekirjeldus

Keskmise viskoossusega kiiresti kõvenev krunt, mis tagab hea nakkumise akrüülkatmismeetodites.

- Madalate heitmetega
- M1-emissiooniklassiga

Kasutuskohad

- Toiduainetööstuse ja protsessitööstuse ruumid
- Suurköögid ja pesulad
- Väli ruumid
- Laadimisdokid, prügimajad ja laoruumid

Kasutusjuhend

Nõuded aluspinnale ja pealekandmise oludele

Betooni tugevusklass peab olema vähemalt C25/30 ja kulumiskindlusklass 3. Betooni suhteline niiskus peab olema maksimaalselt 95% ja pinna temperatuur vähemalt +3°C üle kastepunkti temperatuuri. Töö ajal peab ruumis olema hea ventilatsioon. Töötamise ajal tekkivat lõhnahäiringut saab vähendada alarõhu abil.

Uus betoonpõrand

Tsemendiliim ja võimalik kivistumata tsement eemaldada pindlihvimise või haaveldamise teel. Igasugune lahtine nakkumist takistav materjal eemaldada ja tsemenditolm hoolikalt ära imeda.

Vana betoonpõrand

Tsemendiliim ja halvas seisukorras betoon eemaldada lihvimise või haaveldamise teel. Igasugune lahtine nakkumist takistav materjal eemaldada ja aluspind hoolikalt puhtaks imeda. Määratud põrandaid pesta ja loputada sünteetilise pesuainega enne muu töötlemise alustamist. Aluspinnal olev vana värvikiht täielikult eemaldada.

Segamine

Eelsega soovitud kogus Nanten Akrüül 101-M1, hinda temperatuuri mõju vajaminevale kõvendi kogusele ja lisa kõvendi segamissousse. Jätka segamist umbes kaks minutit.

Segamisvahekord

Kõvendina kasutatakse Nanten Akryülikõvendit, mille kogus sõltub töötemperatuurist.
1 dl kõvendit = 64 g
Kõvendi kogus sõltuvalt temperatuurist.
+30°C 1 mass-%



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 25.4.2025 Prinditud
14.10.2026

+20°C 2 mass-%
+10°C 4 mass-%
+3°C 6 mass-%

Tööjuhised

Hästi segatud Nanten Akrüül 101-M1 valatakse põrandale joana, kust see jaotatakse rulli või kummilabidaga. Värskele krundile puistatakse töö edenemise käigus karestusliiva (tera suurus < 1,5 mm), mis hõlbustab kattemassi jaotumist ja tagab parema nakkumise. Krunt peab sulgema kõik betooni poorid ja moodustama ühtlase, tiheda ja tervikliku kile.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 25.4.2025 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Värvus	Värvitu
Kogus pakendis	10 kg plekknõu ja 180 kg tünn
Ladustamine	+5°C...+25°C, säilivus maksimaalselt 6 kuud. Hoida soojas ruumis tihedalt suletud originaalanumates.
Segamise aeg	Umbes kaks minutit
Piisav	0,4 - 0,5 kg/m ² sõltuvalt aluspinna tihedusest
Tihedus	0,99 kg/l
Kasutustemperatuur	+10°C...+30°C
Kasutamisaeg	Põrandale valatuna umbes 15 minutit. Aeg lüheneb temperatuuri tõustes.
Kuivamisaeg	Üle lakitav umbes 35-45 minuti pärast. Täielikult koormatav umbes 2 tunni pärast.
Nakketugevus	> 2,0 MPa
Tuletundlikkus	Cfl-s1
Viskoossus	(+25°C): 110-120 mPas, DIN 53018
Suhteline õhuniiskus	Betooni suhteline niiskus peab olema alla 95%
Kemikaalikindlus	Klass I
Vedeldi	Krunti tavaliselt ei lahjendata.
Pealekandmisviis	Pealekandmine pintsliga, rulliga või kummilabidaga
Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon	< 0 g/l EU VOC 2004/42/EC (Cat A/j) max. 500 g/l (2010)

Tutvuge kindlasti pealistanud põrandate hooldusjuhendi ja toote ohutuskaardiga meie veebilehel www.fescon.fi või tellige need telefonil 09 274 7970. Kuigi tootekirjelduse tehnilised üksikasjad põhinevad meie parimatel teadmistel ja kogemustel, tuleb eespool esitatud teavet alati võtta suunisena. Kasutaja peab ise veenduma, kas toode antud kohas kasutamiseks sobib. Juhiste järgimata jätmise korral vastutab kasutaja ainuisikuliselt kõigi tekkida võivate kahjude ja tagajärgede eest.

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.