Ajakohastatud 25.4.2025 Prinditud 23.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN AKRÜÜL SEALER 305

CE



Tootekirjeldus

Madalaviskoossusega kiiresti kõvenev elastne pealislakk Nanten akrüülkatmismeetoditele.

Kasutuskohad

- Kasutatakse akrüülkatmismeetodite pealislakina ruumides, mis puutuvad kokku mehaanilise koormuse ning erinevate kemikaalide ja rasvade jm mõjuga

Kasutusjuhend

Nõuded aluspinnale ja pealekandmise oludele

Lakitatav akrüülpind peab olema puhas ja kuiv. Pinna temperatuur peab olema vähemalt +3°C üle kastepunkti temperatuuri. Töö ajal peab ruumis olema hea ventilatsioon. Töötamise ajal tekkivat lõhnahäiringut saab vähendada alarõhu abil.

Segamine

Eelsega soovitud kogus Nanten Akrüül Sealer 305, hinda temperatuuri mõju vajaminevale kõvendi kogusele ja lisa kõvendi segamisnõusse. Jätka segamist umbes kaks minutit.

Segamisvahekord

Kõvendina kasutatakse Nanten Akryylikõvendit, mille kogus sõltub töötemperatuurist.
1 dl kõvendit = 64 g
+30°C 1 mass-%
+20°C 1,5 mass-%
+10°C 3 mass-%
+3°C 5 mass-%

Kulu

Umbes 0,3-0,5 kg/m^2 sõltuvalt aluspinna poorsusest ja kareduseastmest. Kasutada >0,3 kg/m^2 ühe pealekandmiskorra kohta, et tagada kõvenemisreaktsioon.

Tööjuhised

Hästi segatudNanten Akrüül Sealer 305 valatakse põrandale joana, kust see jaotatakse lühikese karvaga rulliga või kummilabidaga. Pealislaki kuivamisel tehakse vajadusel teine töötlus.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Värvus	Värvitu
Kogus pakendis	10 kg plekknõu ja 180 kg tünn
Ladustamine	+5°C…+25°C, säilivus maksimaalselt 6 kuud. Hoida soojas ruumis tihedalt suletud originaalanumates.
Segamise aeg	Umbes kaks minutit
Tihedus	1 kg/l, ISO 2811
Kasutustemperatuur	+3°C...+30°C
Kasutamisaeg	Põrandale valatuna umbes 10 minutit. Aeg lüheneb temperatuuri tõustes.
Kuivamisaeg	Üle lakitav umbes 60 minuti pärast. Täielikult koormatav umbes 2 tunni pärast.
Nakketugevus	> 2,0 MPa
Viskoossus	(+25°C): 40-60 mPas
Vedeldi	Ei lahjendata
Pealekandmisviis	Pealekandmine kummilabidaga või mohärrulliga
Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon	VOC < 0g/lEU VOC 2004/42/EC (Cat A/j) max. 500g/l (2010)

Tutvuge kindlasti pealistatud põrandate hooldusjuhendi ja toote ohutuskaardiga meie veebilehel www.fescon.fi või tellige need telefonil 09 274 7970. Kuigi tootekirjelduse tehnilised üksikasjad põhinevad meie parimatel teadmistel ja kogemustel, tuleb eespool esitatud teavet alati võtta suunisena. Kasutaja peab ise veenduma, kas toode antud kohas kasutamiseks sobib. Juhiste järgimata jätmise korral vastutab kasutaja ainuisikuliselt kõigi tekkida võivate kahjude ja tagajärgede eest.

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.