Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN AKRÜÜL 319-M1



Tootekirjeldus

Keskmise viskoossusega kiiresti kõvenev elastne M1-klassi akrüülpealislakk. Madalate heitmetega.

- Kasutatakse akrüülkatmismeetodite pealislakina ruumides, mis puutuvad kokku mehaanilise koormuse ja pesukemikaalide mõjuga
- Talub hästi kulumist ja UV-kiirgust
- Nanten 20N-M1 meetodi pealislakk

Kasutuskohad

- Toiduainetööstuse ja protsessitööstuse ruumid
- Suurköögid ja pesulad
- Väliruumid
- Laadimisdokid, prügimajad ja laoruumid

Kasutusjuhend

Nõuded aluspinnale ja pealekandmise oludele

Lakitatav akrüülpind peab olema puhas ja kuiv. Pinna temperatuur peab olema vähemalt +3°C üle kastepunkti temperatuuri. Töö ajal peab ruumis olema hea ventilatsioon. Töötamise ajal tekkivat lõhnahäiringut saab vähendada alarõhu abil.

Segamine

Eelsega soovitud kogus Nanten Akrüül 319 M1, hinda temperatuuri mõju vajaminevale kõvendi kogusele ja lisa kõvendi segamisnõusse. Jätka segamist umbes kaks minutit.

Segamisvahekord

Kõvendina kasutatakse Nanten Akryylikõvendit, mille kogus sõltub töötemperatuurist.
1 dl kõvendit = 64 g
+30°C 1 mass-%
+20°C 1,5 mass-%
+10°C 3 mass-%
+3°C 5 mass-%

Kulu

Umbes 0,4-0,5 kg/m^2 sõltuvalt aluspinna poorsusest ja kareduseastmest. Kasutada >0,3 kg/m^2 ühe pealekandmiskorra kohta, et tagada kõvenemisreaktsioon.

Tööjuhised

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Hästi segatudNanten Akrüül 319 M1 valatakse põrandale joana, kust see jaotatakse lühikese karvaga rulliga või kummilabidaga. Pealislaki kuivamisel tehakse vajadusel teine töötlus.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Värvus	Helesinine lilla, võib toonida ka sobivate pastadega
Kogus pakendis	20 kg pakk ja 180 kg tünn
Ladustamine	+5°C…+25°C, säilivus maksimaalselt 6 kuud. Hoida soojas ruumis tihedalt suletud originaalanumates.
Segamise aeg	Umbes kaks minutit
Tihedus	0,98 kg/l, DIN 51757
Kasutustemperatuur	+10°C...+30°C
Kasutamisaeg	Põrandale valatuna umbes 15 minutit. Aeg lüheneb temperatuuri tõustes.
Kuivamisaeg	Üle lakitav umbes 60 minuti pärast. Täielikult koormatav umbes 2 tunni pärast.
Nakketugevus	> 2,0 N/mm^2
Pikendus katkemisel	6 %
Tuletundlikkus	Cfl-s1
Koormusklassid	BC5-MEC (by 54/BLY 12)
Viskoossus	(+25°C): 100 mPas, DIN 53018
Kemikaalikindlus	Klass I
Vedeldi	Ei lahjendata
Pealekandmisviis	Pealekandmine kummilabidaga või mohärrulliga
Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon	VOC <0 g/lEU VOC 2004/42/EC (Cat A/j) max. 500g/l (2010)

Tutvuge kindlasti pealistatud põrandate hooldusjuhendi ja toote ohutuskaardiga meie veebilehel www.fescon.fi või tellige need telefonil 09 274 7970. Kuigi tootekirjelduse tehnilised üksikasjad põhinevad meie parimatel teadmistel ja kogemustel, tuleb eespool esitatud teavet alati võtta suunisena. Kasutaja peab ise veenduma, kas toode antud kohas kasutamiseks sobib. Juhiste järgimata jätmise korral vastutab kasutaja ainuisikuliselt kõigi tekkida võivate kahjude ja tagajärgede eest.

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.