Ajakohastatud 13.3.2025 Prinditud 23.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN AKRÜÜLI KIIRENDI

CE

Tootekirjeldus

Pulbriline akrüülkõvendi, mis põhjustab akrüülvaikude kõvenemisreaktsiooni.

Kasutuskohad

- Kasutatakse akrüülvaikude kõvenemisreaktsiooni katalüsaatorina kõigis Nanten akrüülkatmismeetodites

Kasutusjuhend

Tööjuhised

Nanten akrüülkõvendi kogus sõltub kasutatavast akrüülvaigust ja töötemperatuurist. Kõvendi kogus on 1–6% kasutatud akrüülvaigu kogusest.
1 dl kõvendit = 64 g

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	Nanten akrüülkõvendi kogus sõltub kasutatavast akrüülvaigust ja töötemperatuurist. Kõvendi kogus on 1–6% kasutatud akrüülvaigu kogusest. 1 dl kõvendit = 64 g.
Värvus	Valge
Kogus pakendis	25 kg karp
Ladustamine	+5°C…+20°C, säilitusaeg kuni 6 kuud. Säilitada soojas, eraldi akrüülvaikudest, niiskuse eest kaitstuna tihedalt suletud originaalpakendites.
Kasutustemperatuur	+3°C...+30°C

Tutvuge kindlasti pealistatud põrandate hooldusjuhendi ja toote ohutuskaardiga meie veebilehel www.fescon.fi või tellige need telefonil 09 274 7970. Kuigi tootekirjelduse tehnilised üksikasjad põhinevad meie parimatel teadmistel ja kogemustel, tuleb eespool esitatud teavet alati võtta suunisena. Kasutaja peab ise veenduma, kas toode antud kohas kasutamiseks sobib. Juhiste järgimata jätmise korral vastutab kasutaja ainuisikuliselt kõigi tekkida võivate kahjude ja tagajärgede eest.
Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.