Ajakohastatud 3.4.2025 Prinditud 27.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

# NANTEN COLORPUR COVE MIX



**Tootekirjeldus**

3-komponentne polüuretaan-tsementist soklikate ColorPUR katetele. Tootele on omistatud Eurofins siseõhusertifikaat: Eurofins Indoor Air Comfort Gold.
• Kiiresti kivistuv, veepõhine toode

**Kasutuskohad**

• Nanten ColorPUR Cove Mixi kasutatakse soklikattena koos teiste Nanten ColorPUR toodetega

**Kasutusjuhend**

## Nõuded aluspinnale ja pealekandmise oludele

Betooni tugevusklass peab olema vähemalt C25/30 ja kulumiskindlusklass 3. Betooni suhteline niiskus peab jääma alla 95% ja pinna temperatuur olema vähemalt +3$^0$C üle kastepunkti temperatuuri. Pealekandmise ja kuivamise ajal peab õhu, aluspinna ja kattematerjali temperatuur olema üle +15$^0$C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

## Uus betoonpõrand

Tsemendiliim ja võimalik kivistumata tsement eemaldada pindlihvimise või haaveldamise teel. Igasugune lahtine nakkumist takistav materjal eemaldada ja tsemenditolm hoolikalt ära imeda.

## Vana betoonpõrand

Tsemendiliim ja halvas seisukorras betoon eemaldada lihvimise või haaveldamise teel. Igasugune lahtine nakkumist takistav materjal eemaldada ja aluspind hoolikalt puhtaks imeda. Määrdunud põrandaid pesta ja loputada sünteetilise pesuainega enne muu töötlemise alustamist. Aluspinnal olev vana värvikiht täielikult eemaldada.

## Kruntimine

Kruntimine tehakse Nanten ColorPUR Primeriga. Krunt peab sulgema kõik betooni poorid nii, et pinnale tekib ühtlane ja katkestusteta kile. Nanten ColorPUR Cove Mix paigaldatakse märjale krundile.

## Segamine

Vedelad komponendid A ja B valatakse segamisnõusse ja segatakse mehaaniliselt 30 sekundit. Veendu, et pakendid on enne segamist täielikult tühjad. Kui vedel vaiksegu on ühtlane, lisa pool komponendist C ja sega umbes 1 minut, kuni segu on ühtlane. Veendu, et esimene pool komponendist C on täielikult vaikudega segunenud. Seejärel lisa teine pool komponendist C ja sega uuesti. Segamisaeg võib varieeruda, sõltuvalt keskkonna- ja materjali temperatuurist. Kui segu on ühtlane ja tükivaba, vii materjal viivitamatult töötlusalale.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

## Märkused

Komponendid tuleb segada mehaaniliselt. Ideaalne keskkonna- ja paigaldustemperatuur on +12°C kuni +25°C. Oluline on arvestada kastepunkti mõjuga, et vältida niiskuse tekkimist krundikihis. Paigaldusjuhised tuleb enne katmise alustamist hoolikalt läbi lugeda.

## Tööjuhised

Kanna kate peale sobiva töövahendiga, näiteks kellu või labidaga.

### Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 3.4.2025 Prinditud 27.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

# Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| **Värvus** | Hall, kreem, pruunikaskollane, punane ja roheline. Matt. |
| **Kogus pakendis** | A osa: 1,2 kg polüool-emulsioon, B osa: 1,25 kg polüisotsüanaat, C osa: 22,05 kg valmis värvitud täiteained. Kogusumma: 24,5 kg. |
| **Ladustamine** | Avamata pakend 6 kuud.Kõik komponendid tuleb hoida kaitstud keskkonnas, maapinnast eraldatuna, kuivas ruumis temperatuuril +5°C …+25°C. See on eriti oluline komponendi C puhul, kuna see võib kõvastuda ja tükki minna, muutes selle kasutuskõlbmatuks. Hoia kõik osad külmumise eest kaitstuna, sealhulgas transportimise ajal.Otsene päikesevalgus või muu tugev soojusallikas võib põhjustada hoiustatud materjalide ebaühtlast temperatuuri tõusu. Sellist toodet ei tohi kasutada enne, kui temperatuur on ühtlustunud, vastasel juhul võib paigaldamisel esineda ebatasasusi. |
| **Segamise aeg** | Umbes 2 minutit. Segamisaeg võib mõnevõrra varieeruda sõltuvalt keskkonna- ja materjali temperatuurist. |
| **Piisav** | Umbes 2,4 m ühe ühiku kohta 2 cm raadiusega ja 10 cm kõrgusega või umbes 1 $m^2$ 5 mm paksusega 10 kg ühiku kohta. Märkus! Ühe kihi maksimaalne paksus on ±6 mm. |
| **Tihedus** | ±1.75 kg/$dm^3$ |
| **Kasutustemperatuur** | +12°C...+25°C |
| **Kasutamisaeg** | Põrandale valatuna umbes 15 minutit. Aeg lüheneb temperatuuri tõustes. |
| **Nakketugevus** | > 2 N/$mm^2$ |
| **Tuletundlikkus** | Bfl -s1 |
| **Suhteline õhuniiskus** | < 80% |
| **Pealekandmisviis** | Kanna kate peale kummilabidaga ja viimistle rulliga |
| **Tööriistade pesemine** | Puhasta tööriistad kohe pärast kasutamist Nanten PU vedeldi |

Tutvuge kindlasti pealistatud põrandate hooldusjuhendi ja toote ohutuskaardiga meie veebilehel www.fescon.fi või tellige need telefonil 09 274 7970. Kuigi tootekirjelduse tehnilised üksikasjad põhinevad meie parimatel teadmistel ja kogemustel, tuleb eespool esitatud teavet alati võtta suunisena. Kasutaja peab ise veenduma, kas toode antud kohas kasutamiseks sobib. Juhiste järgimata jätmise korral vastutab kasutaja ainuisikuliselt kõigi tekkida võivate kahjude ja tagajärgede eest.

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.