

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 19.3.2025 Prinditud
18.10.2026

NANTEN COLORPUR PRIMER



Tootekirjeldus

3-komponentne hübriidne polüuretaan-tsementkrunt. Tootele on omistatud Eurofins Indoor Air Comfort Gold siseõhusertifikaat.

- Lahustivaba, veepõhine toode
- Madala viskoossusega, tagades hea nakke aluspinnaga
- Madal heitgaaside tase
- Kasutatakse kruntkihina kõigis Nanten ColorPUR meetodites
- Katvuse määr: umbes 0,350 - 0,5 kg/m²
- Segamissuhe (kaalu järgi): 2,5 / 2,6 / 1,4 (A / B / C)

Kasutuskohad

- Toiduainete-, söögi- ja keemiatööstuse ruumid
- Pruulikojad
- Piimatööstused
- Eriti nõudlikud tööstusruumid

Kasutusjuhend

Nõuded aluspinnale ja pealekandmise oludele

Betooni tugevusklass peab olema vähemalt C25/30 ja kulumiskindlusklass 3. Betooni suhteline niiskus peab jääma alla 95% ja pinna temperatuur olema vähemalt +3°C üle kastepunkti temperatuuri. Pealekandmise ja kuivamise ajal peab õhu, aluspinna ja kattematerjali temperatuur olema üle +15°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Kontrollida pinnakatte sobivust kaetavale aluspinnale.

Uus betoonpõrand

Tsemendiliim ja võimalik kivistumata tsement eemaldada pindlihvimise või haaveldamise teel. Igasugune lahtine nakkumist takistav materjal eemaldada ja tsemenditolm hoolikalt ära imeda.

Vana betoonpõrand

Tsemendiliim ja halvas seisukorras betoon eemaldada lihvimise või haaveldamise teel. Igasugune lahtine nakkumist takistav materjal eemaldada ja aluspind hoolikalt puhtaks imeda. Määratud põrandaid pesta ja loputada sünteetilise pesuainega enne muu töötlemise alustamist. Aluspinnal olev vana värvikiht täielikult eemaldada.

Nakkepilud (ankrupilud)

Nakkepilud tehakse vastavalt tootja juhistele. Need tuleb rajada kaetava ala servadesse ning läbiviikude, tugisammaste ja postide ümber. Nakkepilu sügavus ja laius peavad olema kaks korda suuremad kui kattekihi paksus.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 19.3.2025 Prinditud
18.10.2026

Kruntimine

Nanten ColorPUR Primeri kulu: 0,35–0,5 kg/m². Paigaldamisel Nanten ColorPUR 6–9 mm, tuleb märjale krundile puistata 1,0–1,8 mm kvartslüüa (± 150 g/m²), et parandada nakkumist ja hõlbustada katte paigaldamist. Paigaldamisel Nanten ColorPUR SL katet, tuleb märjale krundile puistata 0,4–0,8 mm kvartslüüa (± 150 g/m²) nakkumise ja paigalduse hõlbustamiseks. Kui Nanten ColorPUR Primer on täielikult kivistunud, paigaldatakse pealiskate.

Segamine

Vedelad komponendid A ja B valatakse segamismasinasse ja segatakse mehaaniliselt 30 sekundit. Veendu, et pakendid on enne segamist täielikult tühjad. Kui vedel vaiksugu on ühtlane, lisa pool komponendist C ja sega umbes 1 minut, kuni segu on ühtlane. Veendu, et esimene pool komponendist C on täielikult vaikudega segunenud. Seejärel lisa teine pool komponendist C ja sega uuesti. Segamisaeg võib varieeruda, sõltuvalt keskkonna- ja materjali temperatuurist. Kui segu on ühtlane ja tükivaba, vii materjal viivitamatult töötlusalale. Segu tuleb kohe kanda aluspinnale pika karvaga rulliga.

Märkused

Komponendid tuleb segada mehaaniliselt. Ideaalne keskkonna- ja paigaldustemperatuur on +12°C kuni +25°C. Oluline on arvestada kastepunkti mõjuga, et vältida niiskuse tekkimist krundikihis. Paigaldusjuhised tuleb enne katmise alustamist hoolikalt läbi lugeda.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhiste toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 19.3.2025 Prinditud
18.10.2026

Tehnilised andmed

Värvus	Hele / kreem
Kogus pakendis	Eelpakendatud üksused 6,5 kg, A osa: polüool-emulsioon 2,5 kg, B osa: polüisotsüanaat 2,6 kg, C osa: täiteaine 1,4 kg
Ladustamine	Avamata pakend 6 kuud. Kõik komponendid tuleb hoida kaitstud keskkonnas, maapinnast eraldatuna, kuivas ruumis temperatuuril +5°C ... +25°C. See on eriti oluline komponendi C puhul, kuna see võib kõvastuda ja tükki minna, muutes selle kasutuskõlbmatuks. Hoia kõik osad külmumise eest kaitstuna, sealhulgas transportimise ajal. Otsene päikesevalgus või muu tugev soojusallikas võib põhjustada hoiustatud materjalide ebaühtlast temperatuuri tõusu. Sellist toodet ei tohi kasutada enne, kui temperatuur on ühtlustunud, vastasel juhul võib paigaldamisel esineda ebatasasusi.
Segamise aeg	Umbes 1,5 minutit. Segamisaeg võib mõnevõrra varieeruda sõltuvalt keskkonna- ja materjali temperatuurist.
Tihedus	$\pm 1.35 \text{ kg/cm}^3$
Kasutustemperatuur	+12°C...+25°C
Kasutamisaeg	Põrandale valatuna umbes 15 minutit. Aeg lüheneb temperatuuri tõustes.
Nakketugevus	$B2 > 2 \text{ N/mm}^2$
Tuletundlikkus	Efl -s1
Suhteline õhuniiskus	< 80%
Pealekandmisviis	Kanna peale pika karvaga rulliga

Tutvuge kindlasti pealistatud põrandate hooldusjuhendi ja toote ohutuskaardiga meie veebilehel www.fescon.fi või tellige need telefonil 09 274 7970. Kuigi tootekirjelduse tehnilised üksikasjad põhinevad meie parimatel teadmistel ja kogemustel, tuleb eespool esitatud teavet alati võtta suunisenä. Kasutaja peab ise veenduma, kas toode antud kohas kasutamiseks sobib. Juhiste järgimata jätmise korral vastutab kasutaja ainuisikuliselt kõigi tekkida võivate kahjude ja tagajärgede eest.

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.