

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 26.5.2025 Prinditud
18.10.2026

NANTEN COLORPUR TOPCOAT



Tootekirjeldus

3-komponentne hübriidne polüuretaan-tsemendipõhine pinnakiht. Tootele on omistatud Eurofini siseõhusertifikaat: Eurofins Indoor Air Comfort Gold.



Kasutuskohad

- Toiduainete-, söögi- ja keemiatööstuse ruumid
- Pruulikojad
- Piimatööstused
- Eriti nõudlikud tööstusruumid

Kasutusjuhend

Segamine

Vedelaid komponente A ja B valatakse segamisnõusse ja segatakse 30 sekundit. Veendu, et pakendid on enne segamist täielikult tühjad. Kui vedel vaikselt on ühtlane, lisa pool komponendist C ja sega umbes 1 minut, kuni segu on ühtlane. Veendu, et pool komponendist C on täielikult vaikudega segunenud. Seejärel lisa teine pool komponendist C ja korda segamist. Segamisaeg võib mõnevõrra varieeruda sõltuvalt keskkonna ja materjali temperatuurist. Kui segu on ühtlane ja tükivaba, vii materjal viivitamatult töölusalale.

Tööjuhised

Kanna kate peale kummilabidaga ja viimistlege rulliga.

Märkused

Komponendid tuleb segada mehaaniliselt. Ideaalne keskkonna- ja paigaldustemperatuur jääb vahemikku +12°C kuni +25°C. Oluline on arvestada kastepunkti mõju, et vältida niiskuse tekkimist krundikihis.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhust toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 26.5.2025 Prinditud
18.10.2026

Tehnilised andmed

Värvus	Hall, kreem, pruunikaskollane, punane ja roheline
Kogus pakendis	A-osa: 1,20 kg polüool-emulsioon, B-osa: 1,25 kg polüisotsüanaat, C-osa: 2 kg täiteained, Kogukaal kokku: 4,45 kg, Pigment: 0,3 kg
Ladustamine	Avamata pakend: 6 kuudKõik Nanten ColorPUR süsteemi komponendid tuleb hoida kaitstud keskkonnas, maapinnast eraldatuna, kuivas ruumis temperatuuril üle +5°C ja alla +25°C. See on eriti oluline komponent C puhul, kuna see võib kõvastuda ja tükki minna, muutes selle kasutuskõlbmatuks. Hoia kõik osad külmumise eest kaitstuna, sealhulgas transportimise ajal.Otsene päikesevalgus või muu tugev soojusallikas võib põhjustada hoiustatud materjalide ebaühtlast temperatuuri tõusu. Sellist toodet ei tohiks kasutada enne, kui temperatuur on ühtlustunud, vastasel juhul võib paigaldamisel esineda ebatasasusi.
Segamise aeg	Umbes kaks minutit
Tihedus	1.5 kg/dm ³
Kasutustemperatuur	+12°C...+25°C
Kasutamisaeg	Põrandale valatuna umbes 15 minutit. Aeg lüheneb temperatuuri tõustes.
Kuivamisaeg	Jalakäijate liiklus 8 tundi, mehaaniline koormus 24 tundi, keemiline vastupidavus 7 päeva
Nakketugevus	> 1,5 N/mm ²
Tuletundlikkus	Bfl-S1
Soojapidavus	-20°C...+70°C, juhuslik kokkupuude kuni +90°C
Suhteline õhuniiskus	< 80%
Kemikaalikindlus	Klass II
Pealekandmisviis	Kanna kate peale kummilabidaga ja viimistle rulliga

Tutvuge kindlasti pealistatud põrandate hooldusjuhendi ja toote ohutuskaardiga meie veebilehel www.fescon.fi või tellige need telefonil 09 274 7970. Kuigi tootekirjelduse tehnilised üksikasjad põhinevad meie parimatel teadmistel ja kogemustel, tuleb eespool esitatud teavet alati võtta suunisena. Kasutaja peab ise veenduma, kas toode antud kohas kasutamiseks sobib. Juhiste järgimata jätmise korral vastutab kasutaja ainuisikuliselt kõigi tekkida võivate kahjude ja tagajärgede eest.

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.