

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 12.6.2026 Tryckt 20.9.2026

ELT FOGBRUK TEGELELEMENT



Produktbeskrivning

Fescon ELT Tegelbruk är ett cementbaserat torrbruk. Maximal kornstorlek 1,2 mm. Murbruket används vid skarvning av prefabricerade tegelement.

- Bara tillsatt vatten
 - Lätt att arbeta med
 - Extremt väderbeständigt
 - Diffusionsöppet
 - God vidhäftningsförmåga
 - Finns även i färg
- Minsta leverans 3 stora säckar.*



Användningsområden

- Fogning av prefabricerade tegelement

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlaget

Kontrollera att tegelstenarna är rena. Fukta plattorna så att de är mörka i färgen och är fuktiga och absorberande under fogningen.

Tillblandning

Totalt tillsätts ca 4 l vatten per 25 kg torrprodukt. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda ordentligt. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. För att färgen inte ska variera, ska varje sats ha samma konsistens och blandningstid. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Fogning

Använd exempelvis en vattenkanna för att försiktigt hälla bruket in i fogen mellan plattorna. Var särskilt noga med att inte få bruk på baksidan av plattorna. Lägg betongen så snart som möjligt efter fogningen, innan bruket har härdat. Om betongen läggs och packas först efter det att bruket har börjat härdna, ökar risken för sprickbildning i fogarna. Torra plattor påskyndar avsevärt härdningen, så tillräcklig och rätt typ av fuktning av plattorna är avgörande för ett bra slutresultat. Lägsta användningstemperatur +5°C

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Härdning

Kom ihåg att vid behov efterbehandla putset, exempelvis genom att spreja det med vatten.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Vattenbehov	Ca 4 l/25 kg
Färdig massa	13–14 l/25 kg
Färg	Enligt färgschemat
Maximal kornstorlek	1,2 mm
Förpackningsstorlek	900 kg eller 1000 kg beroende på färg
Lägsta brukstemperatur	+5°C
Arbetbarhetstid	Ca 2 h
Smidighet	(Hägermann) ca 300 mm
Tryckhållfasthet	M 30
Brandbeständighet	A1
Köldtålighet	Frosttåligt
GWP A1-A3	0,26
GWP enhet	kg CO ₂ e/kg
Beräkningsmetod för GWP-värdet	Generisk

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.