

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Uppdaterad 24.3.2026 Tryckt 26.5.2026

## TUNNFOGSBRUK PHL VINTER



### Produktbeskrivning

Fescon Tunnfogbruk Vinter är ett torrbruk avsett för vintermurning av lättklinkerblock med en 5 mm:s fog. Maximal kornstorlek är 1,2 mm. Fescon Tunnfogbruk KVL Stenlim används för tunnfogsmurning av kalksandstegel- och block. Arbetstemperatur -15°C...+5°C.

- Lätt att använda
- God arbetbarhet
- Frosttåligt
- Låg vattenabsorptionsförmåga

### Användningsområden

- För tunnfogsmurning vid temperaturer från -15°C till +5°C.

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

### Bruksanvisning

### Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca en timme.

### Arbetsinstruktioner

Avsedd för tunnfogsmurning vid temperaturer från -15°C till +5°C. Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murning. Finlands byggbestämmelsesamling B5 och B8 samt anvisningar i RYL 2000.

### Observera

Vinterprodukter finns tillgängliga under vintersäsongen 15.9–1.3, under andra tider som beställningsprodukt.

### Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering  
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Uppdaterad 24.3.2026 Tryckt 26.5.2026

## Tekniska data

<b>Materialåtgång</b>	0,5 kg/H-75 1,5 kg/UH100-UH150 2,5 kg/RUH200-RUH380
<b>Vattenbehov</b>	3,5-4,5 l/25 kg
<b>Färdig massa</b>	13-14 l/25 kg säck
<b>Konsisten</b>	Pulver
<b>Färg</b>	Grå
<b>Maximal kornstorlek</b>	1,2 mm
<b>Förpackningsstorlek</b>	25 kg och 1000 kg
<b>Lagring</b>	Ca 1 år vid förvaring på en torr plats
<b>Lägsta brukstemperatur</b>	-15°C
<b>Arbetbarhetstid</b>	1 h
<b>Hållfasthetsklass</b>	M 10
<b>Skjuvhållfasthet</b>	> 0.354 N/mm <sup>2</sup>
<b>Brandbeständighet</b>	A1
<b>Värmeledningsförmåga</b>	0,83 W/mK
<b>Köldtålighet</b>	Frostbeständig
<b>Vattenångans genomträngningsförmåga</b>	μ 15/35

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.