Uppdaterad 12.6.2026 Tryckt 4.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

TUNNFOGSBRUK PHL VINTER



Produktbeskrivning

Fescon Tunnfogsbruk Vinter är ett torrbruk avsett för vintermurning av lättklinkerblock med en 5 mm:s fog. Maximal kornstorlek är 1,2 mm. Fescon Tunnfogbruk KVL Stenlim används för tunnfogsmurning av kalksandstegel- och block. Arbetstemperatur -15°C...+5°C.

- Lätt att använda
- God arbetbarhet
- Frosttåligt
- Låg vattenabsorptionsförmåga

Användningsområden

- För tunnfogsmurning vid temperaturer från -15°C till +5°C.

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca en timme.

Arbetsinstruktioner

Avsedd för tunnfogsmurning vid temperaturer från -15°C till +5°C.
Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murning. Finlands byggbestämmelsesamling B5 och B8 samt anvisningar i RYL 2000.

Observera

Vinterprodukter finns tillgängliga under vintersäsongen 15.9–1.3, under andra tider som beställningsprodukt.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	0,5 kg/H-75 1,5 kg/UH100–UH150 2,5 kg/RUH200–RUH380
Vattenbehov	3,5-4,5 l/25 kg
Färdig massa	13–14 l/25 kg säck
Konsisten	Pulver
Färg	Grå
Maximal kornstorlek	1,2 mm
Förpackningsstorlek	25 kg och 1000 kg
Lagring	Ca 1 år vid förvaring på en torr plats
Lägsta brukstemperatur	-15°C
Arbetbarhetstid	1 h
Hållfasthetsklass	M 10
Skjuvhållfasthet	> 0.354 N/mm ^{2}
Brandbeständighet	A1
Värmeledningsförmåga	0,83 W/mK
Köldtålighet	Frostbeständig
Vattenångans genomträngningsförmåga	μ 15/35
GWP A1-A3	0,28
GWP enhet	kg CO2e/kg
Beräkningsmetod för GWP-värdet	Generisk

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.